



# BOSTIK

## H750

### SEAL'N'BOND PREMIUM UNIVERSAL FUGEMASSE OG KLÆBEMIDDEL

2023-10-17

#### TEKNISK DATABLAD

##### FORDELE

- Miljøklassificeret, phthalatfri
- Allround premium fugemasse og klæbemiddel
- Ikke-farvende formulering, anvendelig på natursten ikke farvende formulering
- Opløsningsmiddel og isocyanatfri
- Perfekt klæbebinding uden primer på de fleste underlag
- Permanent elastisk
- Fødevarerikkert



##### PRODUKTBESKRIVELSE

**BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** er en professionel ikke-farvende all-round fugemasse og klæbemiddel med høj styrke.

##### ANVENDELSE

**BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** er specielt udviklet til holdbar elastisk tætning af ekspansionsfuger i sanitære applikationer såsom køkkener, badeværelser, brusere og industrielle applikationer. Varierende underlag og store krav på sikkerhed

##### BRUGSANVISNING

En fuger med de rigtige dimensioner er i stand til at absorbere bevægelser mellem byggematerialer. Fugens dybde skal altid være i det rigtige forhold med fugebredden. En generel regel er forholdet mellem fugedybde og bredden af fugen med en fugebredde op til 10 mm er 1:1, med mindst 5 mm i bredde og dybde. For fuger, der er bredere end 10 mm, er dybden bredden divideret med 3 plus 6 mm.

##### TEKNISK DATA

100 % modulus	DIN 53504 S2	2,00 N/mm <sup>2</sup>
Anvendelsestemperatur		+5 °C til +40°C
Base		Hybrid
Hærdningstid	ved +23° C/50 % RH	3 mm/24 timer
Densitet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Forlængelse ved brud	DIN 53505/ ISO 868	250 %
Strømning	ISO 7390	< 2 mm
Shore A hårdhed	DIN 53505 / ISO 868	58
Huddannelse	DBTM 10.00	10 minutter ved +23° C/50 % RH
Temperaturbestandighed		-40°C til +120°C
Trækstyrke	DIN 53504 S2	3,20 N/mm <sup>2</sup>

*Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/- 3 %*

##### BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet i kombination med klorider (pools)

## FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Anvendelsestemperatur + 5°C til + 40°C (gælder miljø og underlag). Alle underlag skal være faste, rene og fri for fedt og støv. Rengør underlag med Cleaner. **BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** klæber perfekt uden brug af primer til de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag, skal forbehandles med Primer 5075. Test altid klæbeevne inden påføring. Brug **BOSTIK T500 FINISHING SOAP** til at udjævne fugen.

## MALINGSKLAR

**BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** kan males med alkydharpiks og dispersionsbase. Vi anbefaler at teste kompatibilitet med maling inden påføring. Hvis **BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** males over (ikke nødvendigt), anbefaler vi let slibning af tætningsmassen og krydsoverfladerne inden brug med Scotch-Brite. For de bedste resultater anbefaler vi at male inden for et par dage efter påføring.

## RENGØRING

Værktøj skal rengøres efter brug med vand. Hænder kan rengøres med vand og sæbe. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

## HOLDBARHED

I uåbnet original emballage mellem + 5 °C og + 25 °C er holdbarheden op til 18 måneder fra produktionsdatoen, hvis opbevaret på et tørt sted.

## SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via hjemmesiderne.

## CERTIFICERINGER

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN 15651-3: S XS2
- EN15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
- EMICODE EC1 Plus
- M1
- ISEGA
- Fødevarer godkendt

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (immaterielle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer

## Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00  
[www.bostik.dk](http://www.bostik.dk)

## BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital  
[Bostik.dk](http://Bostik.dk)

Smart help  
+45 (0)44 84 15 00

