

HYTEC A370 RAPID

1K-FUGTSPÆRRE BEREGNET TIL BLOKERING AF RESTFUGT I BETON-
/CEMENTGULVE

2022-11-28

FORDELE

- Vandbaseret
- Multifunktion – primer og fugtspærre
- Blokerer for restfugt op til 95 % RF / 5,5 % CM



ANVENDELSESOMRÅDE

HYTEC A370 RAPID er en færdigblandet vandbaseret, fugtbeskyttende enkomponent-primer beregnet til at forhindre betonens høje RF i at blive transporteret op i gulvpartelmasse og gulvlim. HYTEC A370 RAPID er udviklet til at blokere for tilbageværende rest-/byggefugt. Produktet kræver mindst to lag for at give optimal beskyttelse. Kan påføres på underlag op til en maksimal hygrometeraflæsning på 95 % RF. Kun til indendørs brug.

Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for underlaget.

UNDERLAG

Velegnet til alle underlag, der kan belægges med Bostik Gulvpartelmasse.

TEKNISKE DATA

Farve	Sort med blålig tone – sort efter tørring
Opbevaring:	12 måneder.
Tørretid*	1. lag: 15 til 30 min. 2. lag: 60 min.
Materialeforbrug	2 lag dækker op til 40 m ² pr. 12 kg.
Påføringstemperatur	10 °C til 25 °C

*De angivne tørretider forudsætter +20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er mindre end 85 %.

BRUGSANVISNING

KLARGØRING AF UNDERLAG

Underlag:

Sørg for, at undergulvet er i henhold til nationale byggestandarder. Undergulvet skal være rent, solidt, overfladetørt og fri for forurening, der kan mindske vedhæftningen, som f.eks. støv, fedt, lak, gips, voks/polish, vandopløselig gulvlim osv.

Kontrollér de resterende limrester for at sikre, at de ikke er vandopløselige. Underlaget skal være fri for svage overflader.

Fjern alle svage flader, som f.eks. hårde limrester, mekanisk.

Meget tætte eller polerede betonoverflader eller lignende, som indeholder hærde med lignende egenskaber, kan kræve materialeblæsning.

En overflade med tæt flydebeton skal slibes eller materialeblæses for at give en god forudsætning for vedhæftning.

Underlag med grove strukturer, samt stærkt absorberende underlag, kan kræve en udjævnet overflade inden påføring af HYTEC A370 RAPID. Ved stærkt sugende underlag kan en blanding af HYTEC A370 Rapid være nødvendig (1 del primer, 1 del vand) for at give en bedre vedhæftning for HYTEC A370 RAPID, når den påføres koncentreret med rulle.

Til ikke-sugende underlag anbefales priming med GRIP A936 EXPRESS - 80-100 g/m².

Gulvvarmesystem:

Gulvvarmesystemet skal være afbrudt i 48 timer før påføring af HYTEC A370 RAPID. Vent 7 dage efter installation, før du gradvist skruer op for gulvvarmen til det ønskede niveau.

ANVENDELSE

Ryst dunken umiddelbart før anvendelse. HYTEC A370 RAPID skal påføres i to lag.

1. lag: Dyp den finhårede rulle i HYTEC A370 RAPID. Påfør det første lag i den ene retning, og sørg for, at materialet arbejdes grundigt ind i underlaget. Lad det tørre helt. HYTEC A370 RAPID anses for tør, når den blå tone er forsvundet, og der er opstået en blank sort film.

2. lag: Når det første lag er tørt, op til 30 minutter ved +20 °C, påføres den andet lag vinkelret på det første lag.

Det er vigtigt, at der opnås en belægning uden porer, og at opretholde den rette mængde HYTEC A370 RAPID på 40 m² pr. 6 kg pr. lag, dvs. 12 kg skal påføres på 40 m² ved to lag. (150 gram/m² og lag)

Lad tørre til en klæbefri film. Ved +20 °C er tørretiden ca. 1 time.

ANVISNING FOR GULVBELÆGNING

Spartel HYTEC A370 RAPID-overfladen med mindst 3 mm flydespartelmasse/håndspartelmasse for at opnå en absorberende overflade før montering af Bostik-gulvlim og -belægning. Afretningsmassen skal påføres inden for 24 timer efter afsluttet HYTEC A370 RAPID. HYTEC A370 RAPID skal holdes fri for gående trafik og forurening med f.eks. støv og materialer indtil påføring af Bostiks afretningsmasse.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Der må ikke monteres gulvbelægnings direkte på HYTEC A370 RAPID. Der kræves altid mindst 3 mm spartelmasse. Dette produkt er til erhvervsmæssig trafik, (ikke til tung trafik som f.eks. i industrilokaler). Kontakt Bostiks Tekniske Service for yderligere oplysninger.

OPBEVARING

12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage. Beskyttes mod frost

MILJØ OG SUNDHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt, men alle brugere skal forstå og anvende sikkerhedsdatabladet inden anvendelse af produktet. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter anmodning og er tilgængeligt på producentens hjemmeside.

GENBRUG

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, hvis det er muligt. Tomme beholdere kan indeholde visse produktrester. Produkt og emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til håndtering af overskudsprodukter og ikke-genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

RENGØRING

Rengør værktøj med vand, inden primeren er tørret. Terpentin, hvis HYTEC A370 RAPID er tørret.

For yderligere oplysninger henvises til Bostiks konstruktionsbeskrivelser.

Produktnummer	Emballering	Antal pr. palle	EAN
30623584	12 kg	50	7311020081508

Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som forbrugeren opnår ved anvendelse af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

