

MULTI GROUT PLUS

POLYMERMODIFICERET CEMENTBASERET FUGEMASSE

2023-08

FORDELE

- Høj kvalitets polymerforstærket fugemasse
- Særligt velegnet til bløde sugende fliser
- Ekstra Fin struktureret fugemasse med stor slidstyrke
- Fugebredde 1-5 mm
- Vand- og mudsafvisende
- Kan anvendes til inden- og udendørs brug
- Let at blande og anvende
- Nem at rengøres efter fugning
- CG2WA



PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik Multi Grout Plus er en polymermodificeret cementbaseret fugemasse som har en høj slidstyrke og vandafvisende egenskaber. Kan anvendes til inden- og udendørs brug.

Multi Grout Plus kan anvendes til fugning klinker, mosaik, fliser, natursten, keramik mm. på både væg og gulv med en fugebredde op til 5 mm. Multi Grout Plus indeholder cellulose hvilket gør den særligt velegnet til bløde sugende fliser.

TEKNISK DATA

Arbejdstemperatur	+5°C - 25°C
Fugebredde	Op til 5 mm
Kornstørrelse	Ekstra Fin struktur
Blandingsforhold	0,26 l vand / 1 kg fugemasse 1,3 l vand / 5 kg fugemasse 5,2 l vand / 20 kg fugemasse
Anvendelsestid	1-2 timer ved 20°C
Gangbar	Minimum 12 timer ved 20°C
Fuldt belastbar	7 døgn ved 20°C
DS/EN 13888	CG2WA
Godkendelser	GEV EMIcode : EC1Plus
Farve	11 farver
Emballager	5 kg og 20 kg
Holdbarhed	24 mdr ved 20°C i uåbnet tilstand. Opbevares tørt og køligt.

Produktnummer	Farve	Indhold	Antal per Palle
30626042	White	5 kg	224
30625998		20 kg	48
30625803	Crème White	5 kg	224
30625873	White Grey	5 kg	224
30625872		20 kg	48
30625995	Light Beige	5 kg	224
30625857	Manhattan	5 kg	224
30625974	Cement Grey	5 kg	224
30625977	Stone Grey	5 kg	224
30627241	Grey	5 kg	224
30625975	Dark Brown	5 kg	224
30626004	Black	5 kg	224

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Fugerne skal være rene, tørre og frie for støv. Fugerne skal være fri for rester af fliseklæb og have en ensartet dybde (min 2/3 af flisens brede). Fliseklæben skal være fuldt hærdet inden fugning, hvilket normalt er 24-48 timer efter endt flisemontering. Meget porøse eller stærkt sugende fliser opfugtes med rent vand inden fugningen

BLANDNING OG ANVENDELSE

Blanding: Til 20 kg fugemasse tilsættes 5,2 liter rent vand (1,3 liter vand til 5 kg fugemasse). Tilsæt altid pulver til vand. Rør i 2-3 min. med en hurtigtgående piskeris eller rørværk til massen er ensartet og uden klumper. Lad stå i et par minutter. Ved langsom hastighed røres fugemassen op igen før brug.

Påføring: Påfør fugemassen omhyggeligt med en gummispartel eller fugebræt diagonalt indtil fugerne er helt fyldte og ensartet. Arbejd med en 45 graders vinkel på gummispartelen.

Rengøring: Inden afvaskning kan du med en finger føle efter om fugerne holder og er tilstrækkelig afhærdet. Tørretiden før afvaskning kan variere pga. temperatur, ventilation mm.

Normalt tager det 15-45 min. Vask diagonalt med en hårdt opvredet fugtig fugesvamp med håndtag som skylles i rent vand – anvend 2 spande, én til at rense svampen i og en til at skylle med rent vand. Skift vandet ud ved behov.

Materialeforbrug: Ca. 0,3-1,8 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse.

Rengøring: Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærdner under vand og kan stoppe afløb.

Størrelse på Fliser	Materiale forbrug
50x50 mm	1,8 kg/m ²
150x150 mm	0,63 kg/m ²
300x300 mm	0,46 kg/m ²
300x600 mm	0,43 kg/m ²
600x600 mm	0,3 kg/m ²

SIKKERHED

For mere information, se sikkerhedsdatabladet på:
www.bostik.se

Produktet indeholder cement og kan forårsage hudirritation. Alle brugere bør læse sikkerhedsdatabladet før brug. Sikkerhedsdatabladet er tilgængeligt på forespørgsel og på producentens hjemmeside.

BORTSKAFFELSE

Generering af affald skal undgås eller minimeres, når der er muligt. Tomme beholdere kan indeholde produktrester. Produkt og emballage bortskaffes på en sikker og korrekt måde. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med lovgivningen for affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale. Undgå at materialet kommer i kontakt med jord, afløb og overfladevand.

BEMÆRK

Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.

Gulvvarme skal være slukket både før, og under flisemontering. Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter fugning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højst 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

Uens sugende flisekanter, varierende vand/cementforhold, samt restfugt i underlag, kan medføre variation i fugefarven.

Opstigende restfugt kan medføre hvidt slør (saltpeterudslag) i fugerne.

Nyfugede arealer må ikke afdækkes plastfolie samt påvirkes af træk, varme, sol eller anden kraftig udtørring.

Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærdning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).

De givne oplysninger og anbefalinger heri er udelukkende baseret på Bostiks forskning og er ikke garanteret nøjagtige. Produktets ydeevne, dets holdbarhed og anvendelsesegenskaber vil afhænge af mange variabler, herunder typen af materialer, som produktet skal påføres på, miljøet, hvori produktet opbevares eller påføres, og det udstyr, der anvendes til påføring. Enhver ændring i nogen af disse variabler kan påvirke produktets ydeevne. Det er købers forpligtelse, inden produktet tages i brug, at teste produktets egnethed til en påtænkt anvendelse under de forhold, der vil eksistere på tidspunktet for den påtænkte anvendelse. Bostik garanterer ikke produktets egnethed til nogen bestemt anvendelse. Produktet sælges i henhold til Bostiks salgs- og salgsbetingelser, der følger med produktet på salgsstedspunktet. Intet indeholdt heri skal fortolkes som en antydning af, at der ikke findes relevante patenter eller at udgørelse tilhørende, tilskyndelse eller anbefaling til at praktisere enhver opfindelse, der er omfattet af et patent, uden tilladelse fra ejeren af patentet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

