



BOSTIK

P535

FOAM'N'FIX STONE PRO B3
BRUGSKLART STÆRKT STENKLÆBEMIDDEL AF HØJ
KVALITET

2023-05-12

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- Stærkere adhæsion, trækstyrke efter én dag > 7 N/mm²
- Kan anvendes på mange forskellige overflader
- Brugervenlig
- Omkostningsreducerende
- Lettere end traditionel mørtel

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3 er et brugsklart polyurethan-klæbemiddel af høj kvalitet til limning af forskellige stenarter. Det er det optimale klæbemiddel, når der ikke er adgang til vand og/eller elektricitet, og der skal arbejdes hurtigt og effektivt under rene forhold. Leveres med kombiventil. Kan anvendes både med medfølgende rør og/eller pistol.

ANVENDELSER

Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3 er specialudviklet til limning af ikke-bærende indendørs vægge af gips, beton, luftbeton og kalkstensblokke.

BRUGSANVISNING

Beholdertemperatur: +5 °C til +30 °C (anbefalet: +15 °C til +25 °C)
Anvendelsestemperatur (mht. omgivelser og substrater): +5 °C til +35 °C (anbefalet: +15 °C til +25 °C).

Til klæbning af blokke med fer og not: Vend påføringspistolen, med NBS-gevind, om på hovedet, og monter en skumbeholder på påføringspistolen. Vi anbefaler en NBS Gold (se vejledningen i pistolkassen):

1. Ryst beholderen kraftigt mindst 20 gange inden brug. Vend beholderen om på hovedet, og påfør skummet.
2. Løsn skruen bagest på pistolen 1/3 omgang for at påføre **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** så kontrolleret som muligt.
3. Ved limning af fuger påføres to klæbeulster af **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** med en diameter på 20 mm så tæt som muligt på begge sider af feren. Mindst 80 % af blokkens overflade er dækket af **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3**. Du kan kontrollere dette ved at anbringe en anden blok og fjerne den igen med det samme.
4. Anbring blokkene ved at sætte dem forsigtigt på plads, idet klæbemidlet undgås, for at opnå en ensartet fordeling og forhindre buler af klæbemiddel.
5. Ved limning af stødfuger placeres blokken vertikalt, idet der påføres én klæbeulst af **Bostik**

Til klæbning af flade blokke: Vend påføringspistolen, med NBS-gevind, om på hovedet, og monter en skumbeholder på påføringspistolen. Vi anbefaler en NBS Gold (se vejledningen i pistolkassen):

1. Ryst beholderen kraftigt mindst 20 gange inden brug. Vend beholderen om på hovedet, og påfør skummet.
2. Anbring den Y-formede klæbemiddelspreder ved påføringspistolens mundstykke, og udskær to åbninger med en sikkerhedskniv til den ønskede bredde eller vulststørrelse.
3. Løsn skruen bagest på pistolen 1/3 omgang for at påføre **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** så kontrolleret som muligt.
4. Ved limning af fuger påføres to klæbeulster af **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** med en diameter på 20 mm så tæt som muligt på begge sider af feren. Mindst 80 % af blokkens overflade er dækket af **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3**. Du kan kontrollere dette ved at anbringe en anden blok og fjerne den igen med det samme.
5. Anbring blokkene ved at sætte dem forsigtigt på plads, idet klæbemidlet undgås, for at opnå en ensartet fordeling og forhindre buler af klæbemiddel. Ved limning af stødfuger placeres blokken vertikalt, idet der påføres én klæbeulst af **Bostik P535 FOAM'N'FIX STONE PRO B3** inden placeringen af blokkene.
6. Frisk skum kan fjernes øjeblikkeligt med **Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER**.

Beskyt dine øjne, bær handsker og beskyttelsesudstyr. Gulv og møbler skal overdækkes med papir eller plastfolier. Må kun anvendes i godt ventilerede områder. Opbevaring og holdbarhed: Opbevar beholderen i oprejst stilling mellem +5 °C og +25 °C. Beholderen er tryksat! Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over +50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indeholder brandfarlige drivmidler. Må ikke sprøjtes imod åben ild eller glødende legemer. Skal holdes på afstand af tændingskilder. Rygning forbudt.



TEKNISKE DATA

Anvendelsestemperatur		+5°C til +35°C
Basis		Polyurethan
Hærdningstid	FEICA TM1015	60-80 minutter
Tæthed		15-20 kg/m ³
Brandforhold	DIN 4102-1	B3
Klæbefri tid	FEICA TM1014	8-12 minutter
Temperaturbestandighed		-40°C til +90°C
Rækkeevne:		750 ml = 10-13 m ²

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/-3 %

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til permanent vandbelastning. Ikke egnet til brug (fx fyldning) i hulrum med utilstrækkelig fugt
- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plastik, neopren og bituminøse substrater

OVERFLADEKLARGØRING OG EFTERBEHANDLING

Substrater skal være rene og fri for støv, olie og smørefedt. Det er vigtigt at fugte substratet en smule før brug, da dette forbedrer adhæsionen og skummets cellestruktur.

RENGØRING

Frisk skum kan fjernes øjeblikkeligt med **Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER**. Efter hærdning kan overskydende skum fjernes med en kniv eller spartel og skumoverfladen efterbehandles.

FARVE(R)

- Beige

EMBALLAGE

- 750 ml dåser, 12 pr. kasse

For produktspecifikationer henvises der til Online-siden med produktoplysninger

HOLDBARHED

I uåbnet originalforpakning mellem + 5°C og + 25°C er holdbarheden op til 18 måneder fra produktionstidspunkt, lagret på et tørt sted.

CERTIFICERINGER

- A+ French VOC Regulation

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatabladene skal læses og forstås før brug. Disse er tilgængelige efter anmodning og via websiderne.

Al information i dette dokument og i alle andre publikationer (inklusive elektroniske publikationer) er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer og er Bostiks og Den Bravens eksklusive (intellektuelle) ejendom. Det er forbudt at kopiere en hvilken som helst del af dette dokument, vise det til tredjepart, gengive det, kommunikere det til offentligheden eller bruge det på nogen som helst måde uden Bostiks / Den Bravens skriftlige samtykke. Den tekniske information i dette dokument tjener som en indikator og er ikke-udtømmende. Bostik / Den Braven er ikke ansvarlig for nogen skade, enten direkte eller indirekte, pga. (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed i dette dokument. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed pga. teknologiske ændringer eller forskning udført i tidsrummet mellem publiceringen af dette dokument og købsdatoen af dette produkt. Bostik / Den Braven forbeholder sig ret til at ændre tekst i dette dokument. Bostik / Den Braven kan ikke holdes ansvarlig for skader, enten direkte eller indirekte, pga. brug af produktet/-erne beskrevet i dette dokument. Brugeren skal læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter relateret til produkterne før brug af produktet. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle nødvendige tests for at sikre, at produktet er egnet til den beregnede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes, og/eller omstændigheder i forhold til hændelser, der sker ved lagring eller transport. Derfor tager vi ikke ansvar for nogen som helst form for skade. Alle leveringer foregår udelukkende i henhold til vores generelle vilkår og betingelser, der er indgivet til det hollandske handelskammer

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

Tel: +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.dk

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart hjælp digitalt
bostik.dk

Smart help
+45 (0)44 84 15 00

