



P905

FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3 PROFESSIONAL GUN GRADE B ALL SEASONS FLEXIBLE B3 POLYURETHANE FOAM

2023-05-12

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- 750 ml producerer 35-40 liter
- Formulering for alle sæsoner
- Skæretid 20-40 minutter
- Højt bidrag til støjreduktion
- Høj termisk isolering
- 18 måneders holdbarhed
- EC1 Plus

PRODUKTBEKRIVELSE

BOSTIK P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3 er en enkomponent professionel fleksibel højvarmeisolering og konstruktion B3 polyurethanskum, der kan benyttes 365 dage om året. **BOSTIK P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3** opfylder BREEAM-specifikationer, der er nævnt i kapitel 'Health and Wellbeing', Hea 02 Indoor Air Quality, vedrørende emissionniveauer for flygtig organisk forbindelse (VOC) (produkter). Leveres med kombiventil. Kan anvendes både med medfølgende rør og/eller pistol.

ANVENDELSE

BOSTIK P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3 er specielt udviklet som et fleksibelt og højt termisk isoleringsskum til at fylde samlinger omkring vindues- og dørkarme og i konstruktionen, skillevægge, lofts- og gulvfuger, overfladegennemtrængning af rør og rør gennem vægge og gulve. Dens sæsonuafhængige funktion sikrer en anvendelse 365 dage om året. Generelt har **BOSTIK P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3** en fremragende vedhæftning til beton, sten, gips, træ, metal og mange plastmaterialer såsom EPS og XPS, stift PU-skum og uPVC.

BRUGSANVISNING

Beholders temperatur: + 5 °C til + 30 °C (selvom + 15 °C til + 25 °C anbefales) Anvendelsestemperatur (gælder miljø og substrater): + 5 °C til + 35 °C (anbefalet + 15 °C til + 25 °C). Hold beholderen med ventilen vendt opad, og sæt en applikatorpistol med NBS-gevind på beholderen. Vi anbefaler en NBS Gold (se instruktioner i pistolboksen). Ryst dåsen kraftigt mindst 30 gange før brug.

Vendbeholderen på hovedet og påfør skummet. For at regulere skummængden løsnes ventilen bag på håndtaget. Fyld halvdelen af hulrummet, og sprøjt skummet let med vand i tilfælde med lav luftfugtighed. Skummet udvider sig for at fylde resten af hulrummet.

Beskyt øjnene, brug handsker og beskyttelsesudstyr. Gulvbelægning og møbler skal dækkes med papir eller plastfolie. Fuger bredere og dybere end 4 cm skal udfyldes i flere lag. Vent 15- 30 minutter mellem hver påføring. Før hver påføring sprayes let med vand. Må kun bruges i godt ventilerede områder. Opbevar beholderen lodret mellem + 5 °C og + 25 °C. Beholder er under tryk! Beskyt mod sollys og udsæt den ikke for temperaturer over + 50 °C. Må ikke gennembøres eller brændes, selv efter brug. Indeholder brændbare drivmidler. Udsæt ikke for åben ild eller glødende materiale. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.



TEKNISK DATA

Anvendelsestemperatur		+5 °C til +35 °C
Base		Polyurethan
Lukkede celler		± 70%
Hærdningstid	FEICA TM1015	80-100 minutter
Skæretid	FEICA TM1005	20-40 minutter
Densitet		15-20 kg/m ³
Brandadfærd	DIN 4102-1	B3
Lydisolering i samlinger		61 dB
Klæbefri tid	FEICA TM1014	8-12 minutter
Temperaturbestandighed		-40°C til +90°C
Varmeledningsevne		30-35 mW/m.K
Ydelse	FEICA TM1003	750 ml = 35-40 liter

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/- 3 %

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet til permanent vandbelastning
- Ikke egnet til fyldning af hulrum med utilstrækkelig fugt

FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Underlagene skal være rene og fri for støv, olie og fedt. Det er vigtigt at fugte underlaget lidt før brug, da dette forbedrer vedhæftningen og den færdige cellestruktur i skummet.

MALINGSKLAR

BOSTIK P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS

FLEX PRO B3 kan males eller dækkes med fugemasse/puds, når det er fuldstændigt hærdet.

RENGØRING

Frisk skum kan øjeblikkeligt fjernes med **BOSTIK FOAM GUN CLEANER**. Efter hærdning kan overskydende skum fjernes med en kniv eller spatel, og skumoverfladen kan overfladebehandles.

FARVE(R)

- Hvid

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (immaterielle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.dk

EMBALLAGE

- 750 ml dåser, 12 pr. æske

For produktspecifikationer henvises til Online Produktdetaljer-side

HOLDBARHED

I uåbnet original emballage mellem + 5 °C og + 25 °C er holdbarheden op til 18 måneder fra produktionsdatoen, hvis opbevaret på et tørt sted.

CERTIFICERINGER

- DIN 12354-3 Lydisolering i samlinger
- DIN 18542 Luftgennemtrængelighed
- EN 12664 - Varmeledningsevne
- Emicode EC1 Plus
- A+ Fransk VOC Regulering

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via hjemmesiderne.

BREEAM

BREEAM er verdens førende metode til vurdering af bæredygtighed for masterplanlægningsprojekter, infrastruktur og bygninger. Det genkender og afspejler værdien i aktiver med højere ydelse på tværs af det byggede miljøes livscyklus, fra nybyggeri til brug og renovering.

Bostik er i stand til at understøtte den internationale BREEAM-ordning til levering af uafhængige tredjepartscertifikater, som vi gør det for produktet **BOSTIK P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO B3**. På grund af EC1 Plus kan Bostik levere det krævede 'bevis' i henhold til Hea 02 Indoor Air Quality, hvad angår emissionniveauer for flygtig organisk forbindelse (VOC).

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
www.bostik.dk

Smart help
+45 (0)44 84 15 00

