



PRIMER 5075

PRODUKTDATABLAD

2024-01-04

PRODUKTBESKRIVELSE

1-komponent hærdende primer til Bostik P590 samt Bostik H985, Bostik H760 og Bostik H750. Hærdningen ske i reaktion med luftens fugtighed og giver en vejrbestandig forankring mod underlaget. Primeren binder også kemisk mod fugemassen

ANVENDELSE

Til grunding før fugning med P590 samt ved fugning med Bostik H985, Bostik H760 og Bostik H750 mod porøse flader som beton, tegl, sten og træ. Det er især vigtigt at forbehandle fede træsorter som for eksempel teak. Primeren fungerer også godt på mange metaller og former for plastik, men der bør først udføres en prøve.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fugefladerne skal være tørre og rene. Påfør med pensel indtil underlaget er mættet. På meget sugende og porøse underlag kan det være nødvendigt med 2 behandlinger. Lad tørre i mindst 30 minutter (ved +20°C) eller indtil overfladen føles helt tør før fugning. OBS! Primeren påvirkes af sollys og kan med tiden blive mørkere og dermed virke fremtrædende på lyse flader. Hvis emballagen åbnes gentagne gange, kan primeren blive uklar. Primeren bør da ikke anvendes.

SIKKERHED

Produktet er brandfarligt, og anvendelse forudsætter effektiv ventilation eller anvendelse af åndedrætsværn type A2. For yderligere information, se venligst sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

TEKNISKE DATA

Konsistens:	Tyndtflydende
Hærdesystem:	Tørrende
Densitet:	Ca. 0,9
Tørstofindhold:	Ca. 30 %
Opløsningsmiddel:	Toluen, butanol og hexametylen
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Brandfarlig:	Ja
Flammepunkt:	+1°C
Lagring:	Mindst 9 måneder i uåbnet emballage
Farve:	Transparent, gullig
Rækkeevne:	Ca. 100 lbm fuger pr. liter

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com