



RENO C710 FINE+

HÅNDSPARTELMASSE

2022-11-25

FORDELE

- Universalhåndspartelmasse til flot slutfinish
- Tidlig belægningsbar
- Let at arbejde med
- Lagtykkelse 0-10 mm
- EPD-verificeret
- Lav-emitterende
- Klarer indtrængende fugt



ANVENDELSESOMRÅDE

TECHNIS C710 FINE+ er en cementbaseret, hurtigtørrende håndspartelmasse beregnet til udjævning på faste og rene underlag indendørs, som f.eks. beton, gips, klinker, PVC, linoleum, træ osv. Kan lægges i lag på 0-10 mm. Produktet er miljøvenligt og stabilt under fugtige forhold.

Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for underlaget. Produktet skal påføres.

UNDERLAG:

- Beton og letbeton
- Gipsplader
- Klinker/sten
- Træ- og spånplade
- .

*De angivne tørretider forudsætter +20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er mindre end 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	4,5 liter vand / 15 kg sæk
Materialeforbrug	1,5 kg/mm/m ²
Anvendelsestid	Ca. 10 min.
Gangbart efter	30 min.
Belægningsbar efter	1-3 timer
Trykstyrke	C25 i henhold til EN 13813
Bøjningstrækstyrke	F7 i henhold til EN 13813
Trækstyrke	>1,0 Mpa i henhold til GBR-branchestandard
Krympning	< 0,5 mm/m i henhold til EN 13454-2
Brandklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Modstandsdygtighed mod rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GBR-branchestandard
pH hærdet materiale	<11

BRUGSANVISNING

KLARGØRING AF UNDERLAG

For at opnå det bedste arbejdsresultat bør temperaturen i lokalet ligge mellem +10 °C og +25 °C

Rengøring: Underlagets aftræksstyrke bør være >1,0 MPa. Sørg for at underlaget er rensset for støv, smuds, farve, limrester, olie, fedt, voks osv., og at det er fast og hårdt uden revnede flader eller lignende. Løse lag og slamrester slibes eller fræses væk. I tvivlstilfælde kontaktes Bostik for yderligere rådgivning. **Forbehandling:** For at forbedre hæfteevnen og forhindre hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primeren påføres på normalt sugende underlag opblandet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. På klinker, sten, PVC, linoleum, træ osv. påføres primer Bostik GRIP A936 XPRESS opblandet i forholdet 5:1 med vand. Primeren skal børstes ned i underlaget. Lad primeren tørre og opbygge et filmlag 24 timer inden spartling!

Ved påføring af 2 spartellag skal der foretages priming mellem lagene.

BLANDING OG ANVENDELSE

Blanding: Tilsæt rent koldt vand i en ren beholder, og tilsæt derefter SL C710 FINE+. Der tilsættes 4,5 liter rent vand til 15 kg pulver Blandingen foretages med omrører på boremaskine til en klumpfri og tyktflydende masse. Anvend vand +5 til +20 °C. Undlad at anvende varmt vand, hvilket kan medføre hurtig udtørring og revnedannelse. Massens temperatur bør være mellem +10 og +20 °C.

Påføring: Fordel massen med spartel eller retholt. Blandet masse bør påføres inden for 10 minutter. Tiderne afhænger af lagtykkelsen, temperaturen og underlagets fugtighed og sugsevne. Eventuel efterspartling kan foretages direkte, når spartelmassen er gangbar efter ca. 30 min. Ved senere efterspartling skal overfladen primes med GRIP A560 i henhold til ovenstående.

OBS! Overfladen skal beskyttes mod direkte sollys, høj temperatur og stærk ventilation, eller hvis der er andre faktorer, der kan fremskynde tørringen. Der bør ikke anvendes varmeblæser eller affugter.

OPBEVARING

6 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage.

MILJØ OG SUNDHED

Produktet indeholder cement og kan virke irriterende. Alle brugere skal forstå og anvende sikkerhedsdatabladet, inden produktet anvendes. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter anmodning og er tilgængeligt på producentens hjemmeside.

GENBRUG

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, hvis det er muligt. Tomme beholdere kan indeholde visse produktrester. Produkt og emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til håndtering af overskudsprodukter og ikke-genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

ØVRIGE

For yderligere oplysninger henvises til Bostiks konstruktionsbeskrivelser.

Produktnummer	Emballering	Antal pr. palle	EAN
30623137	15 kg	72	7311020081447

SIKKERHED

For flere oplysninger henvises til sikkerhedsdatablad på: www.bostik.se

Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som forbrugeren opnår ved anvendelse af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

