

SL C800 LEVEL+

GULVFLYDESPARTELMASSE TIL TYNDE LAG

2022-11-25

FORDELE

- Optimeret til tynde lag – egnet som underlag til tæpper eller lignende
- Tidlig belægningsbar
- Lagtykkelse 2-10 mm
- EPD-verificeret
- Lav-emitterende



ANVENDELSESOMRÅDE

SL C800 LEVEL+ er en letflydende og selvnivellerende, cementbaseret, selvtørrende flydespartelmasse til tynde lag. Egnet som underlag for forskellige typer tæpper, klinker, parketgulve el. lign. Giver normalt en færdig overflade uden behov for efterbehandling. Kan lægges i lag på 2-10 mm og giver også mulighed for håndspartling. Produktet er miljøvenligt og stabilt under fugtige forhold.

Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for underlaget. Produktet skal påføres.

UNDERLAG:

- Beton og letbeton
- Klinker/sten

*De angivne tørretider forudsætter +20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er mindre end 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	4,6 liter vand / 20 kg sæk
Materialeforbrug	1,6 kg/mm/m ²
Anvendelsestid	Ca. 15 min.
Gangbart efter	2-3 timer
Belægningsbar efter	Ca. 24 timer
Trykstyrke	C30 i henhold til EN 13813
Bøjningstrækstyrke	F8 i henhold til EN 13813
Trækstyrke	>2,0 Mpa i henhold til GBR-branchestandard
Krympning	< 0,4 mm/m i henhold til EN 13454-2
Udvidelse	<0,05 mm/m
Flydeevne	160-180 mm i henhold til SS 923519 (50x22 mm)
Brandklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Modstandsdygtighed mod rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GRB-branchestandard
pH hærdet materiale	<11

BRUGSANVISNING

KLARGØRING AF UNDERLAG

For at opnå det bedste arbejdsresultat bør temperaturen i lokalet ligge mellem +10 °C og +25 °C

Rengøring: Underlagets aftræksstyrke bør være >1,0 MPa. Sørg for at underlaget er rensset for støv, smuds, farve, limrester, olie, fedt, voks osv., og at det er fast og hårdt uden revnede flader eller lignende. Løse lag og slamrester slibes eller fræses væk. I tvivlstilfælde kontaktes Bostik for yderligere rådgivning. **Forbehandling:** For at forbedre hæfteevnen og forhindre hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primeren påføres på normalt sugende underlag opblandet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. På klinker, sten, PVC, linoleum, træ osv. påføres primeren opblandet i forholdet 5:1 med vand. Primeren skal børstes ned i underlaget. Lad primeren tørre og opbygge et filmlag 24 timer inden spartling! Spartling skal ske senest 24 timer efter primeren er påført.

Ved påføring af 2 lag skal der foretages priming mellem spartellagene.

BRIUGSANVISNING

Blanding: Bland spartelmassen i en passende spand eller i en større balje (75-100 liter) med plads til 3-4 sække. En sæk/pose med 20 kg pulver blandes med 4,6 liter rent vand. Mål først vandet i blandebeholderen og tilsæt derefter pulveret. Blandingen foretages med boremaskine med turbinerøreværk til en klumpfri og letflydende masse (blandingsstid ca. 2 minutter). Anvend vand +5 til +20 °C.

Maskinlægning: Ved maskinlægning anvendes en egnet blandepumpe. Indstil vandmængden til 20 %. Kontrollér vandmængden med en flydeprøve. Ved korrekt vandmængde skal flydeevnen være i henhold til Tekniske data. Kontrollér også via flydeprøven, at spartelmassen er homogen og fri for separation. Flydespartelmassen temperatur bør være mellem +10 og +20 °C.

Nivellering: Kontrollér underlagets hældning og ujævnhed. Såfremt dette afviger fra den foreskrevne tolerance, bør gulvet udjævnes på passende måde. Markér særskilt ekstreme lav- og højdepunkter. **Påføring:** Massen pumpes eller hældes ud på underlaget og flyder selv sammen til en jævn og plan overflade. Om nødvendigt fordeles med tandspartel. Vær opmærksom på massens åbningstid, så du undgår bump og ujævnheder. Anvendelsestid ca. 15 minutter. Overfladen kan normalt betrædes efter 2-3 timer. **OBS!** Overfladen skal beskyttes mod direkte sollys, høj temperatur og stærk ventilation, eller hvis der er andre faktorer, der kan fremskynde tørringen. Der bør ikke anvendes varmeblæser eller affugter.

OPBEVARING

6 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage.

MILJØ OG SUNDHED

Produktet indeholder cement og kan virke irriterende. Alle brugere skal forstå og anvende sikkerhedsdatabladet, inden produktet anvendes. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter anmodning og er tilgængeligt på producentens hjemmeside.

GENBRUG

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, hvis det er muligt. Tomme beholdere kan indeholde visse produktrester. Produkt og emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til håndtering af overskudsprodukter og ikke-genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

ØVRIGE

Om nødvendigt, afgræns gulvoverfladen med stopliste. For bedste hæfteevne, monter stoplisten efter priming.

For yderligere oplysninger henvises til Bostiks konstruktionsbeskrivelser.

Produktnummer	Emballering	Antal pr. Palle	EAN
30622815	20 kg	40	7311020081416

Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som forbrugeren opnår ved anvendelse af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

