

STIX A800 PREMIUM

**MEGET HØJ YDEEVNE / GULVLIM EGNET TIL ALLE TYPER AF
BLØDE GULVMATERIALER**

2022-06-16

FORDELE/EGENSKABER

- ✓ Stærk, indledende vedhæftning og kraftig limevne
- ✓ Hurtig klæbeevnetilvækst
- ✓ Fint valg til gummi og LVT
- ✓ Eget til alle forskellige typer gulvmaterialer
- ✓ Fantastisk gode påføringsegenskaber
- ✓ Miljøvenligt og lavtemmitterende
- ✓ IMO certificeret



ANVENDELSESOMRÅDE

PRODUKTBESKRIVELSE

STIX A800 er en meget højtydende gulv- og væglim, der er egnet til alle typer bløde gulvmaterialer. Højlimstyrke og hurtig klæbeevnetilvækst Miljøvenlig med lave emissionsværdier, opfylder kravniveau EC1 Plus og M1.

ANVENDELSE

Universallim til limning af de fleste gulvmaterialer, gummigulve, bløde vinylbelægninger, med eller uden bagsidebeklædning, LVT (designgulve) samt linoleum og tekstilbelægninger med plastbagside. OBS! Til linoleum med jutebagside anbefales STIX A510 LINO. Vådsumsbeklædning med PVC-belægning tykkere end 0,6 mm. Eget til gulvvarme og klarer tester med rullende færdsel. Udmærket valg til butiklokaler eller sportsanlæg med høje krav til lang tids klæbeevne.

Anbefalet materiale:

- ✓ LVT
- ✓ Gummi (op til 3,5 mm)
- ✓ Akustikgummi
- ✓ Bløde vinylbelægninger (med eller uden bagsidebelægning)
- ✓ PVC-klinker
- ✓ Polyolefinbelægninger med primet bagside
- ✓ Linoleum – på rulle eller som klinker
- ✓ Tekstilbelægning
- ✓ Væg-/vådsumsbeklædning med PVC-belægning tykkere end 0,6 mm

PRODUKTINFORMATION

VARENØR:	PAKKESTØR-RELSE:	VOLUMEN	EAN
30620221	10 l	12,7 kg	7311020081188

PRODUKTEGENSKABER

Farve	Hvid
Densitet	1,3 kg/liter
Bindemiddel	Polymerdispersion af akrylattyper
Opsætningstid*	Vådlimning: ca 0-30 min Hæftelimning: 30-60 min.
Åbentid*	PVC: 50-60 min. Gummi: ca. 30 min
Gangbar	12 timer
Hærdningstid	24-48 timer
Limforbrug	3-6 m ² /l
Arbejdsforhold	Temperatur mindst +10 °C. Bedste resultat opnås ved ca. 20 °C og ca. 60 % RF

* Disse værdier er målt ved +23 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % ved normalt sugende underlag. Afhængigt af underlag, temperatur og relativ luftfugtighed kan disse værdier afvige fra ovenstående



PÅFØRINGSVEJLEDNING

KLARGØRING AF UNDERLAGET

Følg i første omgang anvisningerne fra producenten af belægningen. Nedenstående anvisninger er udelukkende supplerende oplysninger om selve limningen. Underlaget skal være rent, plant, fast, frit for fedt, støv, snavs, rester fra lim og gammel maling. Det anbefales at anvende en Bostik-gulvspartel, der er tilpasset formålet, til udjævning. Ved limning på betonunderlag må fugtindholdet ikke overstige de maksimale værdier, der angives i AMA-Hus. Lim, belægning og underlag skal have en temperatur på mindst +15 °C. Den relative fugtighed i underlaget (RF) må ikke være over 85 % for beton og 8-12 % for spånplader. For ikke absorberende underlag som f.eks. højtydende beton anbefales påføring af et mindst 10 mm tykt lag af Bostik-gulvspartel.

PÅFØRINGSMETODE

LIMNING PÅ GULV

Vådlimning: Limning på sugende underlag, beton, flydespartelmasse og spånplader. **1.** Rør godt rundt i limen. **2.** Fordel limen på gulvet med en egnet, hel og ren tandspartel. Limstrengen skal være 2-3 mm høj. **3.** Læg belægningen direkte ned i den våde lim. Hvis der ønskes kraftigere hug, kan monteringsstiden strækkes til ca. 20-30 minutter. **4.** Gnid omhyggeligt belægningen fast i limen og tryk alle luftlommer ud. For at få det bedste resultat bør der anvendes en tæppetromle. **5.** Kontroller, at afsmitningen mellem lim og belægning er god.

Hæftelimning: Limning på ikke sugende underlag med tætte belægninger. For at opnå det bedste resultat anbefales det, at gulvet spartles med 2-3 mm flydespartelmasse, lad spartelmassen tørre helt. Derefter kan limningen udføres i henhold til anbefalingerne for sugende underlag. **1.** Rør godt rundt i limen. **2.** Påfør limen på underlaget med en tandet limspartel (hvis belægningen er meget tæt). Ventetid ca. 30-60 min. **3.** Alternativ: Læg derefter belægningen ned i den våde lim og løft den derefter op og lad den luften i 20-30 minutter. **4.** OBS! For at opnå den bedste vedhæftning ved hæftelimning er det vigtigt, at belægningen gnides meget omhyggeligt fast. For at få det bedste resultat bør der anvendes en tæppetromle. **5.** Kontroller, at afsmitningen mellem lim og belægning er god.

LIMNING PÅ VÆG:

OBS! Vægbeklædning skal altid vådlimes. Sørg for, at væggen er ren, stærk, støvfri og sugende. **1.** Rør godt rundt i limen. **2.** Påfør limen jævnt på væggen med en perlonrulle. Rul ikke på en større overflade end den, der kan monteres inden for ca. 30 minutter, afhængigt af underlagets sugsevne, temperatur og luftfugtighed. **3.** Monter gulvbelægningen i våd lim på sugende underlag. Ved stærkt sugende underlag skal der grundes med lim fortyndet i forholdet 1:4. **4.** Monter belægningen i henhold til horisontal- eller vertikalmetoden i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af belægningen. **5.** Gnid meget omhyggeligt belægningen fast, så al luft preses ud.

For at optimere vedhæftningen ved vanskelige underlag (f.eks. PVC mod PVC) skal limen påføres med egnet limspredner, hvorefter overfladen gattes med en skumrulle. Forvæd altid

FORBRUG

3-6 m²/L afhængigt af underlag og valgt påførimetode

OPBEVARINGSTID

12 måneder i tørt, køligt rum i uåbnet emballage ved opbevaring mellem +10 °C og +20 °C. Skal opbevares frostfrit.

RENGØRING

Vand inden limen tørrer. Indtørret lim fjernes mekanisk eller med mineralsk terpentin.

SIKKERHED

Sikkerhedsdatablad kan fås på anmodning. Hav altid emballagen eller mærkaten i nærheden, hvis du får brug for lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der kommer lim i øjnene, skylles der straks med vand. Hvis limen er kommet på huden, vaskes der med sæbe og vand. www-bostik.se

ANSVAR

De tekniske data, vi opgiver, samt vores anvisninger og anbefalinger er alle baserede på flere forsøg og på vores erfaring. De er beregnet på at hjælpe forbrugeren til at få det bedst mulige resultat. Da forbrugeren forhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, der opnås ved anvendelsen af produkterne.

BOSTIK-SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.se

