

TECHNIS C310 DRY MORTAR

SLIBEBLANDING

2022-11-25

FORDELE

- Tidlig belægningsbar
- Bredt anvendelsesområde
- Klarer indtrængende fugt
- Lagtykkelse 10-150 mm
- EPD-verificeret
- Lav-emitterende



ANVENDELSESOMRÅDE

TECHNIS C310 DRY MORTAR er en cementbaseret, selvtørrende til gulve til faldopbygning, udjævning og forskellige reparationsarbejde indendørs på faste og rene underlag. Kan lægges i lag på 10-150 mm, minimum 30 mm ved selvbærende belægning.

Gulvbranchens (GBR) limanbefalinger skal altid følges med hensyn til fugt, aftræksstyrke osv. for underlaget.

UNDERLAG:

- Beton og letbeton
- Gipsplader
- Klinker/sten
- Træ og spånplade

*De angivne tørretider forudsætter +20 °C, maks. 50 % RF, en vis ventilation, og at RF i underlaget er mindre end 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	2,0 liter vand / 20 kg sæk
Materialeforbrug	1,8 kg/mm/m ²
Anvendelsestid	10-15 min.
Gangbart efter	1-3 timer
Belægningsbar efter	24 timer
Trykstyrke	C35 i henhold til EN 13813
Bøjningstrækstyrke	F3 i henhold til EN 13813
Trækstyrke	>1,5 Mpa i henhold til GBR-branchestandard
Krympning	< 0,3 mm/m i henhold til EN 13454-2
Udvidelse	<0,05 mm/m
Brandklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Modstandsdygtighed mod rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GBR-branchestandard
pH hærdet materiale	<11

BRUGSANVISNING

KLARGØRING AF UNDERLAG

For at opnå det bedste arbejdsresultat bør temperaturen i lokalet ligge mellem +10 °C og +25 °C

Rengøring: Underlagets aftræksstyrke bør være >1,0 MPa. Sørg for at underlaget er rensset for støv, smuds, farve, limrester, olie, fedt, voks osv., og at det er fast og hårdt uden revnede flader eller lignende. Løse lag og slamrester slibes eller fræses væk. I tvivlstilfælde kontaktes Bostik for yderligere rådgivning. **Forbehandling:** For at forbedre hæfteevnen og forhindre hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primeren påføres på normalt sugende underlag opblandet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. På klinker, sten, PVC, linoleum, træ osv. påføres primer Bostik GRIP A936 XPRESS opblandet i forholdet 5:1 med vand. Primeren skal børstes ned i underlaget. Lad primeren tørre og opbygge et filmlag 24 timer inden spartling!

Ved påføring af 2 spartellag skal der foretages priming mellem lagene.

BLANDING OG ANVENDELSE

Blanding: Der tilsættes 2,0 liter vand til 20 kg pulver. Blandingen foretages med omrører på boremaskine til en klumpfri og jordfugtig masse. Vent 2-3 minutter, og omrør igen. Anvend vand +5 til +20 °C. Undlad at anvende varmt vand, hvilket kan medføre hurtig udtørring og revnedannelse. Massens temperatur bør være mellem +10 og +20 °C.

Påføring Massen fordeles med spartel eller retholt og komprimeres omhyggeligt. Der kan slibes, så snart massen er hærdet tilstrækkeligt. Blandet masse bør forbruges inden for 15 minutter. Overfladen kan normalt betrædes efter 1-3 timer, og den kan belægges efter 24 timer. Tiderne afhænger af lagtykkelsen, temperaturen og underlagets fugtighed og sugsevne. **OBS!** Overfladen skal beskyttes mod direkte sollys, høj temperatur og stærk ventilation, eller hvis der er andre faktorer, der kan fremskynde tørringen. Der bør ikke anvendes varmeblæser eller affugter.

OPBEVARING

6 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage.

MILJØ OG SUNDHED

Produktet indeholder cement og kan virke irriterende. Alle brugere skal forstå og anvende sikkerhedsdatabladet, inden produktet anvendes. Sikkerhedsdatabladet udleveres efter anmodning og er tilgængeligt på producentens hjemmeside.

GENBRUG

Produktion af affald skal undgås eller minimeres, hvis det er muligt. Tomme beholdere kan indeholde visse produktrester. Produkt og emballage skal bortskaffes på sikker måde. Benyt en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering til håndtering af overskudsprodukter og ikke-genanvendelige produkter. Bortskaffelse af dette produkt skal altid ske i overensstemmelse med kravene om miljøbeskyttelse og lovgivningen om affaldshåndtering. Undgå spredning af spildt materiale, kontakt med jorden, vandløb og afløb.

ØVRIGE

Konstruktionsbeskrivelser.

Produktnummer	Emballering	Antal pr. palle	EAN
30622643	20 kg	48	7311020081430

SIKKERHED

For flere oplysninger henvises til sikkerhedsdatablad på: www.bostik.se

Forbehold: De tekniske data, vi præsenterer er, lige som vores vejledning og anbefalinger, alle baseret på adskillige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren til at opnå det bedst mulige resultat. Da forholdene hos forbrugeren er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, som forbrugeren opnår ved anvendelse af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

