

WOOD A550 CLASSIC

VANDBASERET PARKETLIM

FORDELE/EGENSKABER

- ✓ Høj forskydningsstyrke
- ✓ Højt tørstofindhold
- ✓ Uden opløsningsmidler
- ✓ Let at rengøre tøj og værktøj



ANVENDELSESOMRÅDE

PRODUKTBEKRIVELSE

WOOD A550 CLASSIC er en vandbaseret lim med høj forskydningsstyrke og højt tørstofindhold. Miljøvenlig med meget lav emissionsværdi; opfylder emissionsstandard EC1.

ANVENDELSE

Til hellimning af ubehandlet parket som f.eks. lamelparket, massiv parket og mosaikparket på sugende underlag. Egner sig til gulvvarme.

Anbefalede materialer:

- ✓ Ubehandlet lamelparket
- ✓ Ubehandlet massiv parket
- ✓ Ubehandlet mosaikparket



PRODUKTINFORMATION

| VARENr. | EMBALLAGE | VOLUMEN | EAN |
|----------|-----------|---------|---------------|
| 30619902 | 10 L | 14 kg | 7311020081096 |

PRODUKTEGENSKABER

| | |
|----------------|--|
| Farve | Hvid |
| Densitet | 1,4 kg/liter |
| Bindemiddel | Polymerdispersion af akryltypen |
| Opsætningstid* | Inden for 15 minutter, eller så længe der sker fuld overvædning |
| Gangbar | 12 timer |
| Hærdningstid | 24 til 48 timer |
| Limforbrug | Ca 1 m ² /L |
| Arbejdsforhold | Temperatur mindst +15°C. Det bedste resultat opnås ved ca 20°C og ca 60 % RF |
| Opbevaring | 12 måneder ved +10°C til +20°C. Tåler ikke frost. |

* Disse værdier er målt ved + 23°C og 50 % relativ fugtighed ved normalt sugende underlag. Disse værdier kan afvige fra ovennævnte afhængigt af underlag, temperatur og underlag



PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

KLARGØRING AF UNDERLAGET

Følg i første omgang anvisningerne fra parketproducenten. Nedenstående udgør kun supplerende oplysninger for selve limningen. Trægulvsmateriale skal konditioneres i henhold til leverandørens anvisninger, og monteringen skal ske under de samme forhold. Normalt tager en konditionering under ca 8 dage ved 35-65 % RF og temperatur +18 til 23°C.

Ved gulvvarme - sluk for gulvvarmen 48 timer, før gulvmaterialet monteres. Vent mindst en uge efter montering, inden gulvvarmen gradvist forhøjes.

Underlaget skal være rent, jævnt, fast, frit for støv, snavs, lim- og gamle farverester. I normale tilfælde, ujævnhed på maks. ±3 mm pr. 2 meters længde, men kan variere afhængig af krav. Til eventuel udjævning anbefales en Bostik Gulvspartelmasse, der passer til formålet. For ikke-absorberende underlag, som f.eks. højtydende beton, anbefales påføring af et minimum 10 mm tykt lag af Bostik Gulvspartelmasse. Konsulter altid Bostik Teknisk Service ved tvivlsomme underlag. Fugtindholdet i undergulvet må ikke overstige 50 % RF for massiv parket og 60 % for lamelparket. Følg parketproducentens anvisninger. OBS - der må ikke limes på underlag med indtrængende fugt.

PÅFØRINGSMETODE

1. Spred limen ud på gulvet med en grovtandet spartel. Spred ikke mere lim ud, end der kan lægges inden for 15 minutter.
2. Læg parketten i den våde lim og tryk omhyggeligt til. Følg parketproducentens instruktioner for belastning/not- og ferlimning for parkettens ender. Slibning og overfladebehandling af trægulvet kan tidligst ske efter 7 døgn. OBS WOOD A550 CLASSIC indeholder vand, som kan få træet til at ekspandere. **OBS! Kun ubehandlet parket skal limes med WOOD A550 CLASSIC, da slibning skal ske efter limning.** Ved limning af færdigbehandlet såkaldt tynd parket anbefales WOOD H500 MAXI BOND, som ikke indeholder vand. Overfladebehandling/rengøring må først foretages efter mindst 7 døgnstørretid ved 18-22°C og 40-70 % RF.

FORBRUG

1-2 m²/l afhængig af underlag og valg af påføringsmetode

LAGRINGSTID

12 måneder, tørt, køligt og i uåbnet emballage ved lagring mellem +10°C og +20°C. Opbevares frostfrit.

RENGØRING

Vand inden limen tørrer. Tørret lim fjernes mekanisk eller med terpentin.

SIKKERHED

Sikkerhedsdatablad er tilgængelig ved forespørgsel. Hav emballagen eller etiketten klar, hvis du har brug for lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis øjnene kommer i kontakt med limen, skal de straks skylles med vand. Vask med sæbe og vand, hvis limen er kommet i kontakt med huden. www.bostik.se

ANSVAR

De tekniske data, vi præsenterer, og vore anvisninger og anbefalinger er alle baseret på adskillige forsøg og på vores erfaringer. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren og få de bedst mulige resultater. Da forbrugers forhold er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som vedkommende opnår ved anvendelsen af produktet.

BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

