



TRÆLIM VINTER 750

PRODUKTDATABLAD

Version: 2021-08-27

PRODUKTBEKRIVELSE

En enkeltlim baseret på PVAc (polyvinylacetat) i dispersionsform samt tilsætninger. Limen har god vedhæftning mod alle træsorter og danner limfuger med stor styrke og god varmebestandighed.

ANVENDELSE

Er specielt velegnet til trælimninger ved temperaturer fra -10°C til rumtemperatur. Limen kan også anvendes til limning af cellulosematerialer som f.eks. pap, karton, tekstiler, træfiberplader m.m. Bostik Trælim 750 Vinter giver ikke vandfaste limfuger og kan derfor kun anvendes til indendørs brug.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1.Sørg for at limfladerne er tørre og rene og godt tilpassede. 2.Omrør limen godt. 3.Limen påføres i et jævnt lag på den ene eller begge flader, der skal limes sammen. Påføring af lim på begge flader giver den stærkeste limfuge. 4.Medens limen er fugtig pres sammen og hold limfugen under pres til der er dannet tilstrækkelig styrke. Pressetiden øges ved lave temperaturer. Ved -10°C er pressetiden ca. 1 døgn. Hvis det tager lang tid, før delene kommer i pres, er det bedst at dobbeltlime. 5.Ved limning i not og fers f.eks. i parket følges producentens anbefalinger.

SIKKERHED

For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Enkeltlim
Bindemiddel:	PVAc-dispersion
Opløsningsmiddel:	Vand, alkoholer
Konsistens:	130 +/- 10 p, spindel 4/10 rpm, +20°C
Farve:	Hvid
Densitet:	1,05 g/cm ³
Tørstof:	36+/- 1 vægt%
Forbrug:	150-200 g/m ²
Presstryk:	2-6 kg/cm ² generelt
Fortynding:	Vand, skal ikke fortyndes
Brandfarlig:	Ja
Lagring:	24 mdr. i uåbnet emballage, kan opbevares ned til ca. -40°C
Påføringsmiddel:	Strenglimning, tandspartel eller pensel
Rengøring:	Vand
Egenskaber efter påføring	
Farve:	Opal
Max. styrke:	Opnås på 7 døgn ved rumtemperatur
Belastningsstyrke:	Op til 100 kp/cm ²
Temperaturbestandighed:	God op til +80-90°C
Fugtbestandighed:	God, limfugen er ikke vand-fast

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

