



FUGESKUM CARE SEAL

PRODUKTDATBLAD

Version: 2022-05-02

PRODUKTBESKRIVELSE

CARE SEAL er et isocyanatfri fugthærdende fugeskum. God vedhæftning mod de fleste materialer. CARE SEAL har gode termiske og akustiske egenskaber. Ingen krympning eller efterekspansion. Bedste resultat opnås ved let fugtede flader på eksempelvis træ, beton, sten etc. På tætte ikke sugende materialer skal fladerne være tørre. Fugedybde mere end 7 cm skal fyldes af flere omgange (45 minutters ventetid mellem hver fugning).

ANVENDELSE

Hvor der stilles krav til miljøtilpasset skum. Fyldning og isolering af hulrum og bygningsdele. Ved tætning rundt om vinduer og døre. Mellem karm / væg, væg / gulv, loft samt ved rørgennemføringer. Hæfter mod de fleste bygningsmaterialer, dog ej mod polyethylen og silikone. Undgå fedtede og støvede flader.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Ryst flasken grundigt 15-20 gange. Fjerne ventilbeskyttelsen og skru mundstykket på. Skummængden kan reguleres ved at bøje mundstykket ind mod flasken. Ved brug vendes flasken på hovedet. 2. Fyld fugen til ca. 60% for at undgå spild. Efter ca. 30 minutter når skumningen er stoppet kan overskydende skum skæres væk.

SIKKERHED

Færdighærdet produkt er ufarlig, ved skumning frigives drivgas og det er derfor vigtigt at sørge for god ventilation. Er ventilationen ikke god nok skal beskyttelses udstyr med filter A anvendes. Beskyttelsesbriller- og handsker skal anvendes. Emballagen må ikke udsættes for temperaturer over +50°C. For yderlig information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Materialetype:	1-komp Silantermineret polymer
Farve:	Hvid
Konsistens:	Fast skum
Skinddannelse:	Overfladetør ca. 4-12 min.
Skærbar:	60 min.
Overfladetør:	Efter ca. 10-15 min.
Hærdning:	Gennemhærdet: ca. 24 timer ved 20 mm fugebredde (+20°C og 65 % RF)
Skummængde:	20-25 meter fugebredde 20 mm, fugedybde 30 mm
Arbejdstemperatur luft og materiale	+ 5°C - + 35°C
Brandfarlig:	Ved skumning er drivgassen letantændelig
Egenskaber efter påføring	
Farve:	Hvid
Udskummet:	Ca. 30 kg/m ³
Tilladelig fugebevægelse:	±5%
Temperaturbestandighed:	-40°C til +80°C

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

