



TRÆLIM 730 UDE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK Trælim 730 Ude er en fugtbestandig, 1-komponent PVAc lim. Opfylder krav i henhold til DIN EN 204 D3.

ANVENDELSE

Til limning af trækonstruktioner. Hvis limfugen udsættes for vedvarende fugtpåvirkning, bør denne beskyttes med maling el.lign.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Materialet, der skal bearbejdes, skal være velkonditioneret ved +18oC-+20oC, og fugerne skal være rene og godt tilpasset. Fugtighed i træ: Ca. 8-12% 2. BOSTIK Trælim 730 påføres i et jævnt lag på den ene eller begge flader, der skal limes sammen. Strygning med lim på begge flader giver den stærkeste limfuge. 3. Monteringstid 0-5 minutter, inden for hvilken tid materialedelene lægges sammen, medens limen fortsat er våd, og de sættes under pres. Pressetid ca. 5-15 minutter. Pga. ydre faktorer såsom limpåføringsmængde, materialets absorptionsevne samt klimaforhold, kan monteringstiden variere. Det samme er gældende for pressetiden med hensyn til spændinger i materialet, hvorfor der bør foretages kontrol fra tilfælde til tilfælde. Ved varmpres bør temperaturen ikke overstige +60oC. 4. Afprøvning af koldtvandsfastheden i limfugen skal først ske 7 dage efter limningen. 5. Limfuger, som udsættes for kraftig fugt, bør beskyttes med maling el.lign.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialtype:	Enkeltlim
Bindemiddel:	PVAc dispersion
Opløsningsmiddel:	Vand
Viskositet:	70-80 p Spindel 4/10 rpm, +20 °C
Farve:	Hvid
Lagringsbestandighed:	Mindst 12 måneder ved +10 °C-+20 °C i ubrudt embal- lage. Beskyttes mod frost
Påføringshjælpemiddel:	Valselimspreder, tandet spar- tel eller pensel
Rengøringsmiddel:	Vand
Densitet:	1,08 g/cm ³
Tørstofindhold:	55 +- 1 vægts-%
Limforbrug:	150-200 g/m ²
Presstryk:	2-6 kg/cm ² generelt
Brandfare:	Nej
Flammepunkt:	-
Egenskaber efter påføring	
Belastningsholdfasthed:	Se under Tabel
Fugtbestandighed:	Klasse D3 DIN EN 204
Farve:	Trasparent
Holdfasthed:	Se under Tabel

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

