



# FINSPARTEL-F

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK Finspartel F er en færdigblandet, finkornet sandspartelmasse.

### ANVENDELSE

Egnet til spartling i tynde lag eller hvor der kræves en jævn flade, f.eks. finspartling, spartling af samlinger i gipsplader, tapetsamlinger og reparationer indendørs. Ved spartling af samlinger på gipsplader skal papirstrimmel anvendes.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være rene, tørre og faste. Påføres med en stålspartel. Ved spartling af gipsplader ligges papirstrimlerne direkte i spartelmassen. Spartlede flader slibes med sandpapir, korn 100-120, støvsuges og grundes før tapetsering og maling.

### SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. Brug øjenbeskyttelsesudstyr ved slibning, da fyldningmidlet kan give øjenirritation. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Farve:	Hvid
Fyldningsmiddel:	Hvid dolomitmarmor
Kornstørrelse:	0-0,07 mm
Bindemiddel:	Cellulosederivat, polymerdispersion
Vedhæftning:	> 5 kp/cm <sup>2</sup> på glatslebet beton
Lagring:	Køligt, men frostfrit
Lagringstid:	12 måneder ved +20°C i uåbnet emballage.
Brandfarlig:	Spreder og udvikler ikke ild.
Fortynder:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes
Densitet:	1,8
Tørretid:	Ca. 8-10 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed, gennemtør efter ca. 24 timer.
Materialeforbrug:	Ca. 0,3 liter/m <sup>2</sup> spartling af samlinger 2 gange på gipsplader. Ca. 1 liter/m <sup>2</sup> bredspartling ved 1 mm lagtykkelse.
Arbejdstemperatur:	Kan påføres fra -5°C til +30°C, optimal temperatur +18°C - 20°C
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

