



GIPS V28

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Gips V28 er en hvid, gipsbaseret og plastforstærket vægspartel i pulverform velegnet til spartling af faste og rene underlag indendørs som beton, tegl, puds, gasbeton og gipsplader. Bostik Gips V28 har en meget høj fyldeevne og kan påføres i tykke lag uden at krympe. Bostik Gips V28 er pH neutral og diffusionsåben, hvilket gør den meget velegnet i boliger.

ANVENDELSE

Velegnet til spartling og reparation af skader på vægge og lofter indendørs før tapetsering, maling og opsætning af fliser.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være rene, tørre og fri for støv og andet, som kan forhindre vedhæftningen. Fjern løstsiddende tapet, maling og puds. Malede og andre tætte flader skal renses for fedt og olie samt slibes. Alle glatte og tætte flader skal primes med Bostik Primer 6000. Stærkt sugende underlag som gasbeton skal fugtes eller primes med Bostik Primer 6000 inden spartling. Søm- og skruehoveder, som kan ruste, afdækkes bedst muligt inden spartling for at undgå rustangreb. Bland 2 dele pulver med 1 del vand (ca. 0,5 liter/kg pulver). Kom vandet i blandekarret og derefter pulveret under kraftig omrøring. Lad spartlen stå i 2-3 minutter og rør derefter igen. Den færdigblandede spartel skal have en smidig pastalignende konsistens. Påfør massen med stålspartel. Påfør noget højere end den omgivende flade. Fugt fladen og udjævn med stålspartlen inden massen stivner helt (efter ca. 45-60 min.) eller slib, når spartlen er gennemtør. Spartellaget skal være helt tørt inden efterfølgende maling eller tapetsering påbegyndes. For at forhindre ujævn tørring af malingen anbefales det at grundmale den spartlede flade.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:	2,5 liter vand til 5 kg. pulver
Lagtykkelse:	0 - ubegrænset
Anvendelsestid:	Ca. 30 min. ved +18°C
Hærdetid:	Ca. 45-60 min. ved +18°C
Arbejdstemperatur:	Min 5°C
Tørretid:	Tørretiden påvirkes af temperatur, lagtykkelse og underlagets fugtighed. OBS! Ved sollys, høj rumtemperatur eller andre faktorer, som kan fremskynde udtørringen, bør overfladen beskyttes mod hurtig udtørring.
Rengøring:	Vand inden spartlen er tør
Forbrug:	Ca. 1 kg pulver/mm/m ²
Lagring:	Tørt

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

