



VÆVLIM 76

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-03-27

PRODUKTBEKRIVELSE

En dispersionsslim på PVAc stivelsesbasis. Den danner stærke limfuger mod de fleste flader.

ANVENDELSE

Anvendes i tørrerum til glasfiber, tekstiltapeter som f.eks. jute og linne med bagside af papir eller non woven. Vinyltapeter, vinyl- og akrylstruktur med bagside af papir, polyester, glasfiber og tekstil. Vævlim 76 kan påføres med sprøjte.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Læs tapetproducentens monteringsanvisninger Eventuelt løst siddende tapet og maling fjernes. Ujævnheder spartles og slibes. Stærkt sugende underlag forstryges med 1 del lim og 3 dele vand. Malede flader afvaskes med en ammoniak eller sodaopløsning. Skyl efter med rigeligt vand. 2. Limning: Glasfibervæv (uden papirbagside): Rul limen på væggen i et jævnt og rigeligt lag. Monter mens limen er klæbrig. Undgå gennemtrængning af lim på vævet. Maling kan tidligst ske efter 1 døgn og når vævet er helt tørt. Vinyl- og akrylstruktur tapetter, vinyltapeter med papirbagside: Hvis andet ikke forskrives rulles limen på tapetets bagside med en rulle. Tapetbanen ligges sammenlagt nogle minutter. Er tapetet renskåret □ monteres kant i kant. Vinyltapeter med bagside af polyester, glasfiber eller tekstil. Rul limen på væggen. Er tapetet renskåret □ monteres kant i kant. Ved overlappingslimninger af vinyltapet bruges Bostik 78 Vådumslim. 3. Tryk fra midten ud mod kanterne, således at alle luftblærer forsvinder. Vær omhyggelig med at der er tilstrækkelig med lim under alle splejsninger.


SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderlig information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Limtype:	Enkellim
Bindemiddel:	PVAc og stivelse
Opløsningsmiddel:	Vand
Konsistens:	Tixotrop
Densitet:	1,06 g/cm ³
Rengøring:	Vand
Tørstofindhold:	22 +/-vægts%
Limforbrug:	Ca. 3-6 m ² /liter afhængig af materiale og påføringsmetode
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	12 måneder i uåbnet emballage ved +10-20°C beskyttes mod frost.
Påføringshjælpemiddel:	Rulle, pensel eller sprøjte
Arbejdstemperatur:	Ikke under 18°C.

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

