



# KONTAKTLIM 31

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-11-21

### PRODUKTBEKRIVELSE

Vandbaseret tixotropisk kontaklim på syntetgummibase. Limen er ikke brandfarlig og heller ikke klassificeret som sundhedsskadelig.

### ANVENDELSE

Kan anvendes til mange forskellige materialetyper som f.eks. gulv- og vægbeklædninger i PVC, kork og laminat. Endvidere til f.eks. celleplast, læder, tekstil, pap, træ, metal og beton. Limer både på tætte og sugende underlag.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Mange producenter af forskellige materialer foreskriver i detaljer, hvorledes deres materialer skal forbehandles før limning. Følg nøje disse forskrifter. Nedenstående er kun retningsgivende for selve limningen. Forberedelser: Underlaget skal være rent, fri for støv og urenheder. Evt. afretning bør ske med vandfast spartelmasse. Ved limning mod betonunderlag må fugtindholdet ikke overstige de max. værdier som angives i Hus AMA 83. Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på mindst + 18°C. 1. Spred lim på begge flader. Det er vigtigt at limen påføres jævnt for at undgå lange tørretider. 2. Lad limen tørre til vandet er fordampet fra hele fladen og ikke fugter ved berøring. Tørretid ved rumtemperatur ca. 45-60 minutter. Tiden kan reduceres ved ventilation i kombination med svag varme. OBS! Beskyt for støv under tørretiden. 3. Læg limfladerne sammen og tryk dem omhyggeligt fast. Vær opmærksom på at delene ligger rigtigt fra starten, da limen "hugger" med det samme. Monteringstid er nogle timer op til et døgn afhængig af materialernes temperatur og luftfugtighed.


### SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Kontaktlim
Bindemiddel:	Dispersion af synt. gummi og harpiks
Opløsningsmiddel:	Vand
Konsistens:	Tixotrop
Farve:	Hvid
Fortyndingsmiddel:	Vand. Limen bør ikke fortyndes
Strækkevne:	Afhængig af underlagets art, sædvanligvis 5-7 m <sup>2</sup> pr. liter
Tørstofindhold:	Ca. 53 ± 1 vægt-%
Densitet:	Ca. 1,08
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	2 år ved +10 til +20°C i ubrudt emballage.
Rengøring:	Vand til uhærdet lim og Bostik lim og penselrens til hærdet lim.
Påføringshjælpemiddel:	Rulle, fintandet spartel eller pensel
Egenskaber efter påføring	
Farve:	Transparent
Holdfasthed:	Fuld holdfasthed indenfor 7 døgn
Temperaturbestandighed:	Op til +80°C
Fugtbestandighed:	God. Kan påvirkes af alkalisk fugt.
Afrivningsholdfasthed:	Ca. 80-120N/cm <sup>2</sup> afhængig af materialet
Blødgøreb Bestandighed:	God. Materialeliste kan rekvireres

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

