



# LET HÅNDSPARTEL LH

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBEKRIVELSE

BOSTIK Let Håndspartel LH er en medium håndspartelmasse, som er let at arbejde med og har en god fyldningsevne.

### ANVENDELSE

Egnet til spartling af sprækker samt bredspartling af puds, beton, letbeton og plademateriale i tørrerum indendørs. Velegnet til udspartling af samlinger. Ved spartling af samlinger på gipsplader skal papirstrimmel anvendes.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være rene, tørre og faste. Spartlen påføres med en stålspartel. Ved spartling af samlinger i gipsplader lægges papirstrimler direkte i spartenmassen. Spartlede flader slibes med sandpapir, korn 100-120, støvsuges og grundes før tapetsering og maling.

### SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. Fyldstoffet kan skabe øjenirritation ved slibning, hvorfor beskyttelsesbriller bør anvendes. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Farve:	Lysgrå
Fyldningsmiddel:	Hvid dolomitmarmor og letfiller
Kornstørrelse:	0-0,15 mm
Bindemiddel:	Cellulosederivat, polymerdispersion
Fortynder:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes
Lagring:	Køligt, men frostfrit
Lagringstid:	Ca. 12 måneder ved +20°C i uåbnet emballage
Brandfarlighed:	Spredt og udvikler ikke ild
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand
Densitet:	1,1
Tørretid:	Ca. 8-10 timer afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Gennemtør efter 1 døgn
Lagtykkelse:	Max 4 mm
Materialeforbrug:	Ca. 0,3 liter/m <sup>2</sup> spartling af samlinger 2 gange på gipsplader. Ca. 1 liter/m <sup>2</sup> bredspartling ved 1 mm lagtykkelse
Arbejdstemperatur:	Kan påføres fra +5 til +30°C, optimal temperatur +18 - +20°C

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

