



LETSPARTEL GROV LG

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Letspartel Grov LG er en grovkornet håndspartelmasse med ekstra høj fyldeevne og vechæftning.

ANVENDELSE

Egnet til spartling af murede og pudsede flader, murstensvægge etc. og til reparation af skader, huller o.lign. indendørs. Den meget høje fyldeevne gør at spartelmassen er specielt egnet til store i-spartlinger og reparationer på væg- og loftflader.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være rene, tørre og faste. Spartelmassen påføres med en stålspartel. Ønskes en mere glat overflade, efterspartles med Bostik LH Medium eller Letspartel Fin. Spartlede flader slibes med sandpapir, korn 100-120, støvsuges og grundes før tapetsering og maling.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. Fyldstoffet kan skabe øjenirritation ved slibning, hvorfor beskyttelsesbriller bør anvendes. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Farve:	Grå
Fyldningsmiddel:	Hvid dolomitmarmor og letfiller
Kornstørrelse:	0-0,30 mm
Bindemiddel:	Cellulosederivat, polymerdispersion
Fortynder:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes
Lagring:	Køligt, men frostfrit
Lagringstid:	Ca. 12 måneder ved +20°C i uåbnet emballage.
Brandfarlighed:	Spredt og vedligeholder ikke ild
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand
Densitet:	0,8
Tørretid:	Ca. 8-10 timer afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Gennemtør efter 1 døgn
Lagtykkelse:	Max 15 mm
Materialeforbrug:	Ca. 1 liter/m ² bredspartling ved 1 mm lagtykkelse
Arbejdstemperatur:	Kan påføres fra +5 til +30°C, optimal temperatur 18-20°C

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

