MINI SEAL 830

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Transparent fugemasse/spartelmasse. Pillesikker. Kan overmales. Smalfuge.

ANVENDELSE

Til tætning af fuger og sprækker i træ, beton, sten, gipsplader o. lign. inden- og udendørs. Anvendes fugemassen udendørs bør fugen beskyttes mod vand, indtil den er tør. Ikke egnet til fuger, der konstant udsættes for vand. Såfremt fugen udsættes for direkte sollys, kan farven gulne en smule. Kan anvendes til fugebredder op til 10 mm. Overfladetør efter ca. 30 minutter og gennemtør efter ca. 24 timer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fugefladerne skal være rene og tørre. Ved stærkt porøse materialer forstærkes fugefladerne med en primeropløsning bestående af 1 del fugemasse og 2 dele vand. Fugebredden bør være max. 10 mm, og fugedybden bør være det halve af bredden.Skær tubespidsen af og påsæt mundstykket. Afskær mundstykket i en 45 oC vinkel til den ønskede diameter. Placer patronen i en fugesprøjte. Tryk massen direkte i fugen, så den fyldes godt op. Efterglat fugen straks efter påføring med en spartel eller svamp, da fugemassen tørrer hurtigt op.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som brand- eller sundhedsfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.

TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Akryldispersion
Konsistens:	Blød og smidig masse
Hærdesystem:	Fordampning af vand
Densitet:	1,03 g/cm³
Tørstof:	Ca. 60%
Arbejdstemperatur:	Over +5ºC
Opløsningsmiddel:	Vand
Brandfarlig:	Nej
Frostfølsom:	Ja
Lagring:	2 år i ubrudt emballage og lagring ved +10ºC til +20ºC
Egenskaber efter påføring	
Klæbefri overflade:	Ca. 30 min. indendørs ved +20ºC
Tørring:	Ca. 1 døgn ved +23ºC, fugedybde 1-3 mm på træ. Fugemassens tørretid fra hvid til transparent er afhængig af fugedybde, luftens fugtighed og temperatur.
Fugebevægelse:	+/- 10% af oprindelig fuge-bredde
Temperaturbestandighed:	-30ºC til +70 ºC
Ældningsbestandighed:	Meget god mod ozon og UV-stråler
Overmalbar:	Ja, med plast eller alkydmal-ing

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, **www.bostik.dk**

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.