



# PARKETLIM

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK Parketlim er en vandbaseret, ikke brandfarlig lim. Indeholder ikke letflygtigt opløsningsmiddel.

### ANVENDELSE

Limen er beregnet til koldlimning af stavparket og mosaikparket på sugende underlag, som f.eks. beton, spånplader, trægulv og lignende.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Underlaget skal være rent, plant og stabilt. Fugtindhold må ikke overstige 50% relativ fugtighed. Før montering skal rummet have en konstant temperatur på +20°C (+/-2°C) og en luftfugtighed på 50% (+/- 5%) i mindst 1 uge. Temperatur og luftfugtighed skal have den rette temperatur før montering. 2. Spred limen ud på gulvet med en grovtandet spartel OBS! Større limmængde til kraftig parket og kraftigt sugende underlag. Limmængde: 1 liter til 1,5-2 m<sup>2</sup> 3. Læg parketten i den våde lim og tryk forsigtigt til. OBS! Lim ikke i not og færdigbehandlet let parket eller limning mod tætte underlag anbefales MAXI-BOND PARKETLIM.

### SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Enkeltlim til vådlimning
Bindemiddel:	Plastdispersioner med tilsætningsmiddel
Opløsningsmiddel:	Vand
Konsistens:	Pastøs
Farve:	Gulbeige
Lagringsbestandighed:	Mindst 1 år ved +10°C-+20°C. Beskyttes mod frost
Påføringshjælpemiddel:	Grovtandet spartel (f.eks. koromantspartel nr. 2)
Monteringstid:	Inden 15 minutter eller så længe fuld befugtning sker
Arbejdsforhold:	Se pkt 1 - Arbejdsbeskrivelse
Densitet:	1,43 g/ml
Tørstofindhold:	72%
Limforbrug:	1,5-2m <sup>2</sup> /liter
Fortynder:	Vand. Limen bør dog ikke fortyndes
Brandfarlig:	Limen er ikke brandfarlig
Flammepunkt:	-
Egenskaber efter påføring	
Temperaturbestandighed:	God
Overfladebehandling:	Efter mindst 3-4 døgns tørretid ved 18-22°C og 40-70% RF
Trækholdfasthed:	300-400 N/cm <sup>2</sup>

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

