



# SUPERLIM 7434

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtig hærdende høj viskose cyanoakryllim. Fugtighed virker som katalysator og gennem polymerisation opnås hurtigt stærke farveløse limfuger.

### ANVENDELSE

Plastvarer, bil tilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, præcisionsinstrumenter, urmagere og juvelindustri. Typiske underlag Glas, natur- og syntetisk gummi, træ, alle typer av plastmateriale (dog ikke polyethylen og teflon) og metaller.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Forbehandling af overflader og lim: Fladerne der skal limes skal være tørre og fri for støv, olie og rust. Rene og jævne flader giver det bedst mulige resultat. For optimalt rene flader, bearbejd mekanisk eller afrens med acetone. Inden anvendelse skal limen have været opbevaret i stuetemperatur i mindst et døgn. Emballagen bør under ingen omstændighed åbnes før den har stuetemperatur. Påføring: Den nødvendige mængde lim, påføres i et jævnt lag på fladen. Normalt er det tilstrækkeligt at påføre lim på én side. Den bedste limfuge opnås ved, at minimal mængde lim påføres. For at opnå et jævnt lag lim kan en polyethylen spartel anvendes. Efter påføring af lim, lægges limfladerne hurtigt sammen, fladerne presses hårdt sammen indtil limen begynder at hærde. Når fladerne er lagt sammen bør de ligge uberørte til limen er hærdet fuldstændigt.

### SIKKERHED

Når store mængder Bostik 7434 anvendes, er det nødvendigt med god ventilation på arbejdspladsen. Kontakt med huden skal undgås eftersom limen tørrer med det samme. Lim som er tørret på huden kan tages væk med acetone eller neglelakfjerner. Det er også muligt at fjerne limstænk med lunkent vand og sæbe. Tørret og hærdet lim kan let tages væk mekanisk. Vigtigt at stænk af lim i øjnene undgås, benyt beskyttelsesbriller. Skulle stænk fra limen komme i øjnene, hærder den med det samme. Skyld øjnene med lunkent vand og kontakt læge. Ved permanent arbejde med limen, anbefales det at have øjenbadevand i nærheden. Limen skal opbevares utilgængelig for børn.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber	
Limtype:	Etyl, cyanoakryl
Tørstofindhold:	100%
Opløsningsmidler:	Ingen
Farve:	Farveløs
Lugt:	Svag, efter hærdning lugtløs
Viskositet:	Bostik 7434 - ca. 1500 cps
Specifik vægt:	1,10
Brydnings index:	Som glas
Flamme punkt:	82°C (iht. DIN Spec. 53213)
Lagringsholdbarhed:	Bør opbevares på en mørk tør plads ved en temperatur mellem +5 og +15°C.
Vedhæftningsegenskaber	
-	
-	

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

