



# TÆTNINGSLIM 1760

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigtørrende, syntetisk tætningslim med meget god vedhæftning mod metal.

### ANVENDELSE

Specielt velegnet hvor der kræves en tætning, som er bestandig over for olie, benzin, fugt, vand, svage syrer og alkalier. Beregnet til tætning/limning af pladekonstruktioner.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne som skal tættes skal være tørre, rene og fedtfrie. Påføres i en tykkelse på 3-6 mm. Påføring kan ske med pensel eller Bostik hånd- eller tryklufsprøjte. Danner en overfladefilm i løbet af 5 minutter og er gennemhærdet efter ca. 2-3 dage

### SIKKERHED

Produktet er brand- og sundhedsfarligt. Anvendelse forudsætter effektiv ventilation eller brug af åndedrætsbeskyttelse type A2. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

| Egenskaber før påføring   |   |
|---------------------------|---|
| Materialetype:            | Nitrilgummi                                     |
| Konsistens:               | Tyktflydende                                    |
| Densitet:                 | Ca. 0,99 g/cm <sup>3</sup>                      |
| Tørstof:                  | 51 ± 1 vægt-%                                   |
| Arbejdstemperatur:        | Ikke under +5°C på grund af risiko for kondens  |
| Opløsningsmiddel:         | Ketoner/Bostik Fortynder nr. 4                  |
| Brandfarlig:              | Ja, dog ikke ved tør limfuge                    |
| Flammepunkt:              | -6°C  |
| Frostfølsom:              | Ja  |
| Lagring:                  | 2 år ved 0 til +20°C i uåbnet emballage         |
| Farve:                    | Aluminium                                       |
| Egenskaber efter påføring |   |
| Overmalbar:               | Ja  |
| Klæbefri overflade:       | Indenfor 5 minutter                             |
| Tørring:                  | 2-3 døgn  |
| Temperaturbestandighed:   | -30 til +95°C                                   |
| Ældningsbestandighed:     | Meget god                                       |
| Kemikaliebestandighed:    | Mod vand, olie, benzin, svage syrer og alkalier |

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

