



UNIVERSAL/PLASTLIM

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Plastlim-Universal er baseret på nitrilgummi og syntetiske harpikser opløst i organisk opløsningsmiddel. Der dannes stærke, transparente limfuger uden anvendelse af hærder, høj presstemperatur eller lang pressetid. Ekstra hurtig afdunstende opløsningsmiddel giver ekstra kort tørretid, dvs. hurtigere arbejde. Limfugerne får allerede ved samlægningen en høj holdfasthed og vedhæftning og når slutholdfasthed indenfor en uge.

ANVENDELSE

Plastlim-Universal kan anvendes som en all-round lim i hjemmet og som hobbylim ved limning af plast-modeller. anbefaldede materiale lime kan anvendes til: Sten och beton, de fleste træmaterialer, mange plaster og gummimaterialer, dog ikke fedes plaster, type PE (polyeten) og PP (polypropen), eller fede gummimaterialer type EPDM eller silikonegummi, metaller

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

SIKKERHED

Se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Limtype:	Kontaktlim
Bindemiddel:	Nitrilgummi, syntetiske harpikser
Opløsningsmiddel:	Ketoner
Konsistens:	Tyk, tixotrop, viskositet 1525 ± 175 poise ved 20°C (Brookfield RVT 6, 5 r/m)
Farve:	Transparent
Påføringshjælpemiddel:	Tandet spartel eller pensel
Rengøring:	Bostik Fortynder Nr. 4
Densitet:	0,91 ± 0,02 g/cm ³
Tørstof:	30 ± 2 vægts%
Fortynder:	Bostik Fortynder Nr. 4
Brandfarlig:	a) Limen er brandfarlig (ildfarlig olie, klasse 1) b) Limfugen er ikke brandfarlig
Flammepunkt:	-19°C
Lagring:	Mindst 2 år ved +10 til +20°C i uåbent emballage. Plastlim-Universal bør opbevares ved +10 til +20°C og anvendes ved +15 til +20°C. Ved lagring under 0°C bliver limen tykflydende men kan anvendes efter optøning uden alt for kraftig omrøring.
Egenskaber efter påføring	
Olie-/blødgører <input type="checkbox"/> bestandighed:	Meget god
Lysbestandighed:	Meget god
Farve:	Transparent
Temperaturbestandighed:	1 døgn gammel limfuge uden hærder: God op til +95°C
Fugtbestandighed:	Meget god - limfugen er ikke opløselig i vand

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

