



SIMSON PREP M

PRODUKTDATBLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

Simsons ISR-produkter (Industry Special Range) er en serie avancerede høj kvalitetsprodukter, specielt udviklet til industrielle anvendelser. PRODUKT Simson Prep M er en "vaskeprimer", der anvendes i forbindelse med Simson produkter baseret på SMP (Silyl Modified Polymer) for at opnå en bedre vedhæftning på lukkede underlag - Se databladet på det specifikke Simson produkt.

ANVENDELSE

- Forbehandling af ubehandlet aluminium, stål, kobber og messing. - Forbehandling af pulver-coatede metaller. - Forbehandling af lakerede metaller (egne forsøg anbefales). - Forbehandling af polyester (GRP). - Forbehandling af ABS. - Forbehandling af PVC. EGENSKABER - Hurtigtørrende, ca. 5 minutter. - Let at anvende som "vaske-primer". - Effektiv i brug.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlaget skal være rent, tørt, smuds- og fedtfrit. Hold emballagen lukket indtil anvendelsestidspunktet. Anvend ikke Simson Prep M direkte fra den originale emballage. Hæld så meget primer i et rent glas eller dåse, som skal bruges inden for 30 minutter og luk straks den originale dåse omhyggeligt til. Simson Prep M anvendes som en såkaldt "vaskeprimer". Påfør ikke for tykt lag primer. Gnid overfladen grundigt ved hjælp af en ren, farveløs klud eller papirserviet, der er gjort våd med Simson Primer. På den måde er overfladen rengjort og primet i en arbejdsgang. Efter ca. 5 minutters tørretid (opløsningsmidlet er fordampet) kan tætningsmidlet eller limen påføres. Bedste resultat opnås, når limningen/tætningen sker inden for 6 timer efter påføring af Simson Prep M. Undgå kontakt med den primede overflade, da fedtede finger kan give dårlig vedhæftning. Note 1: Simson Prep M skal ikke påføres områder, der skal males bagefter, da Simson er dårligt kompatibel med maling. I sådanne tilfælde påføres Simson Prep M kun de steder, hvor tætningsmassen eller limen vil blive påført ved hjælp af f.eks. afdækningstape. Note 2: Hvis overfladen er stærkt forurenet, rengør først med Simson Cleaner 14.

SIKKERHED

Simson Prep M er meget brandbar. Opbevar produktet i en beholder i et godt ventileret rum. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Se sikkerhedsdatabladet. TRANSPORTINFORMATION Land: ADR/RID fritaget Sea : IMDG fritaget (begrænsede mængder klasse 3.2) LUFTPOST: IATA klasse 3, brændbare væsker UN nr.: 1263

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Tørstof: | 17% |
| Densitet: | 0,76 g/ml |
| Flammepunkt: | +9°C |
| Tørretid: | +/- 5 minutter |
| Farve: | Transparent |
| Dækkeevne: | Simson Prep M dækker ca. 20 m ² pr. liter. |
| Lagringsbestandighed: | Simson Prep M kan lagres 9 måneder i ubrudt originalemballage på et tørt sted ved temperaturer mellem +5°C og +30°C. |

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

