



HURTIGSPARTEL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

Ekstra hurtigtørrende akrylspartel.

ANVENDELSE

Til spartling og udfyldning af revner og sprækker i træ og lignende materiale inde.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være rene, tørre og faste. Malede flader rengøres med grundrens. Sugende og ubehandlet træ bør grundes før spartling. Skær tubespidsen af til ønsket størrelse. Metalflader korrosionsbeskyttes. Påfør direkte fra tuben og jævnt med stålspartel. Slibning og overmaling kan ske efter ca. 1 time, afhængig af temperatur og lagtykkelse. Spartlede flader slibes med sandpapir, korn 100-120, støvsuges før tapetsering eller maling.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. Fyldstoffet kan skabe øjenirritation ved slibning, hvorfor beskyttelsesbriller bør anvendes. For yderligere information, se sikkerhedsdata blad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Farve:	Hvid
Fyldstof:	Hvid dolomitmarmor
Kornstørrelse:	0-0,03 mm
Bindemiddel:	Akryldispersion
Vedhæftning:	>5 kp/cm ² på glatslebete beton
Lagring:	Køligt og frostfri
Lagringstid:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage ved +20°C
Brandfarlig:	Spreder og udvikler ikke ild.
Fortynding:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes
Densitet:	1,8
Arbejdstemperatur:	Ikke under +5°C
Tørring:	Ca. 1 time afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse
Lagtykkelse:	max 2 mm
Materialeforbrug:	Ca. 0,5 liter/m ² bredspartling ved 0,5 mm lagtykkelse

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

