



FUGTSPÆRRE 2000K

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

En polymerdispersionsbaseret fugtspærre til grundbehandling i Tætlagssystem VTg4 og VTv5 ved montering af keramiske materialer i vådrum.

ANVENDELSE

Godkendt til keramiske vådrumskonstruktioner iht. BBV:s branscheregler 07:1 i kombination med Bostik Tætlag 1 & 2 samt Bostik Fix Combi, Fix Golv & Væg og Fix Snabb. Kan anvendes på alle underlag som er egnet til montering af keramiske materialer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Sørg for at underlag er fri for støv, smuds, olie, fedt, voks mm. Omrør produktet inden påføring. Bostik Fugtspærre 2000K påføres koncentreret. Rul de rene og tørre vægge med Bostik Fugtspærre 2000K. Anvend en korthåret rulle. Forbrug 200 g/m². Tørretid ved sugende underlag og normal stuetemperatur ved normal stuetemperatur 15-30 minutter. Ved behov kan der gives en tredje behandling med Fugtspærre 2000K for at påføre totalt 200 g/m². Fugtspærre 2000K skal være tør inden Bostik Tætlag påføres.

SIKKERHED

Produktet indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarlig. For yderlig information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Materialtype:	Polymerdispersion
Opløsningsmiddel:	Vand
Konsistens:	Tyndtflydende
Farve:	Lilla
Densitet:	1,24 kg/liter
Påførings temperatur:	Ikke under +15°C
Rengøring:	Fersk produkt: Værktøj og hænder straks med varmt vand. Tørret produkt: Fjernes mekanisk
Tørretid:	15-30 minutter afhængig af underlagets sugende beroende på underlagets sugevne, temperatur og fugtighed i lokalet
Forbrug:	200 g/m ² , 1 liter til ca 6 m ²
Fortynder:	Anvendes koncentreret
Brandfarlig:	Nej
Lagringsbestandighed:	6 måneder i uåbnet emballage ved ca. 20°C.
Påføringshjælpemiddel:	Korthåret rulle eller pensel

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

