



# 8050 WHITE DF

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

Fix DF White er en hvidcementbaseret støvreduceret, fleksibel hæftemasse med god vedhæftning beregnet til montering af keramiske materialer på faste underlag.

### ANVENDELSE

Beregnet til montering af keramiske materialer, mosaik samt lys natursten på vægge og gulv. Kan anvendes på varierende typer af faste og rene underlag, t ex beton og gipsplader hvor der findes risiko for spændinger. Fix DF White kan anvendes sammen med varmegulv. Kan også anvendes udendørs. Ved anvendelse på andre underlag, kontakt Bostik A/S.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

**UNDERLAG/RENGØRING:** Sørg for at underlaget er rent og fri for støv, farve, limrester, olie og fedt samt at det er fast og hårdt. Løse lag, flader med utilfredsstillende holdfasthed skal fjernes mekanisk. Gulvvarme skal være slukket. Underlaget kan være både tørt eller fugtigt, dog ikke vådt, og temperaturen skal være +5°C til +20°C. **FORBEHANDLING Tørre rum:** Underlaget skal normalt altid forbehandles med Bostik Primer 6000 for bedre vedhæftning og for at undgå for hurtig udtøring. Den primede flade er belægningsbar når den er tør og bør belægges inden for 1 døgn for optimal vedhæftning. **OBS!** Rum som midlertidigt kan udsættes for fugt, f.eks køkken, entré etc, kan med fordel beskyttes mod fugt med Bostik Fuktspærre 6030. Underlag med direkte kontakt med jorden eller med risiko for fugt kan primes med Primer 7000. **BLANDING:** 20 kg pulver blandes med 4,8 □ 5,2 liter rent, koldt vand. Rør kraftigt med en blandingsmaskine eller piskeris på boremaskine til en homogen og tykflydende masse. Vent 2-3 minutter og rør om igen. Massens temperatur bør ligge mellem +10°C til +20°C for at ikke påvirke brugs- og åbentid. Masse som er begyndt at hærde må ikke blandes med mere vand. **PÅFØRING:** Læg et tyndt lag af massen ud med en spartel for at opnå bedst vedhæftning. Derefter påføres masse til ca. 10 minutters arbejde med en tandspartel. Valg af tandspartel bestemmes af pladens type og størrelse. Sørg for at fliserne/klinkernes temperatur er +5°C og at de er støvfrie. Monter flise/klinkeren gennem at trykke den mod underlaget og derefter vride den fast. Fliserne/klinkerne kan normalt justeres inden for 20 minutter. For krævende arbejde som f.eks udendørs eller gulv som udsættes for høj belastning, påføres massen på både underlag og flise/klinke. Fjern hæftemasse som trænger op til mere end halve fugedybden. Pletter bør fjernes med det samme med vand eller en fugtig klud. **OBS!** Påfør ikke mere masse end at man kan nå at motere fliser/klinker inden massen overfladetørre. Direkte sol, høj temperatur og stærk ventilation kan påvirke åbentiden dramatisk. Varmepumpe, affugtere og varmegulv skal være slukkede i 28 dage efter monteringen af fliser/klinker. **FUGNING:** Fugning kan normalt ske efter 12-24 timer. Sørg for at massen er tør for at undgå misfarvning af fugen.

### SIKKERHED

Produktet indeholder cement og kan være irriterende på huden. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



## TEKNISKE DATA

Bindemiddel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,5 mm
Farve	Hvid
Arbejdstemperatur	Mindst +5°C (gælder både flise/klinke og underlag)
Vandforbrug	4,8 □ 5,2 liter / 20 kg
Lagringstid	12 måneder tørt, svalt og i uåben emballage
Forbrug	1,5 - 4 kg pulver/m <sup>2</sup> afhængig af underlag og flise/klinke
Monteringstid	ca 20 minutter ved +18°C
Anvendelsestid	2 timer ved +18°C
Fugeklar efter	Gulv: ca 24 timer
.	Væg: ca 12 timer
Rengøring af værktøj	Umiddelbart med vand

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

