



# PARKETT BASIC

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

MS-polymerbaseret parketlim. Fri for letflydende opløsningsmiddel og isocyanater. Limen hærdes gennem at reagere med fugt fra luften eller gulvmaterialet. Opfylder kravniveau EC1 iht. EMICODE.

### ANVENDELSE

Til hellimning af forskellige typer af parket - ubehandlet eller behandlet. Feks. lamell og massiv parket samt mosaikparket mod underlag som beton, spartlede flader, træfiber- og spånplader, gummikork etc. Obs! Limning må ikke ske på underlag med risiko for tilskydende fugt.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Følg parketproducentens anvisning. Informationen forneden udgør kun kompletterende oplysninger til selve limningen. Forberedelse Følg parketproducentens anvisning til rekonditionering og belægning af gulvmaterialet. Normalt sker en konditionering i løbet af ca 8 dage ved 35-65% RF og temperatur +18 til 22°C. Underlaget skal være plant, rent og jævnt. Skal normalt være plant  $\pm 3$  mm over 2 meter, lamellparket og lang stavparket kræver et mere plant underlag end feks. mosaikparket. Betonunderlag skal være stålslibent alternativt afrettet, og trykholdfastheden i underlaget skal være mindst 1,5 MPa. Følg parketproducentens anvisning. Ved nedlimning af lamellparket kan normalt max 20 x 50 m monteres uden bevægelsesfuge. Rummet skal være færdiggjort for øvrigt inden gulvbelægningen udføres. Luftfugtighed og temperatur skall være den samme som rummet skal have fremover. Limning Påfør på underlaget med en tandspartel, som normalt giver ca 2 m<sup>2</sup>/liter, på en flade modsvarende ca hvad man når at lægge indenfor 20 minutter. Monter og pres fast gulvmaterialet i den våde lim. Kontroller at mætningen er god, hele fladen. Parket Basic kan også bruges til limning af trægulv på betonunderlag med eller uden afretningsmasse, med højere RF end 65%. Den relative fugtighed i betonunderlag må max være 85%. Limen påføres med en limspade, 1 m<sup>2</sup>/liter og som giver en limfilm mod underlaget. Under ingen omstændigheder må trægulv limes på et underlag med tilskydende fugt. Efterbehandling Belastning og overfladebehandling af parketgulvet kan tidligst ske efter 2 døgn.

### SIKKERHED

Produktets indhold er, iht. gældende lovstiftning, ikke klassificeret som helse- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



## TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype	Silantermineret polyol
Konsistens	Tixotrop smidig masse
Hærdesystem	Hærder med luftens og materialets fugtighed
Farve	Beige
Tørhalt	100%
Lagring	6 måneder i uåbnet emballage
Densitet	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Påføringshjælpemiddel	Tand spartel
Limforbrug	Ved RF op til 65%, 2 m <sup>2</sup> /l
.	Ved RF fra 65% til max 85%, 0,8-1,0 m <sup>2</sup> /l
Rengøring	Værktøj rengøres med Bostik Lim- og Penselrens. Tørret lim fjernes mekanisk.
Brandfarlig	Nej
Egenskaber efter påføring	
Farve	Beige
Hærdning	1-4 døgn
Temperaturbestandighed	-30°C til +80°C. Temporær 90 C
Fugtbestandig	Udtørret limfuge , meget god fugtbestandig.

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

