



ACRYL QUICK

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-10-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Enkomponent vandbaseret, lugtsvag og ikke-korrosiv akryl-latexfugemasse. Hurtigtørrende, pillesikker og overmalingsbar. Misfarver ikke omgivende materialer.

ANVENDELSE

Til indendørs tætning og fugning i beton, træ, sten, tegl, gipsplader mm. Til fugning omkring vinduer og døre. Bag loftslister og gulvpaneler for bl.a. lyddæmpning og forhindring af træk samt rundt om ventiler og rørgennemføringer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Sørg for at overfladerne er rene og tørre. Skrøbelige overflader skal primes med 1 del akrylfugemasse blandet med 2 dele vand. Den primede overflade skal være helt tør inden fugningen. Læg en fugebund med et godkendt fugebundsmateriale, hvis det er nødvendigt for at få det rigtige forhold mellem fugebredde og -dybde. Brug f.eks. Bostik Bottningslist. Fugebredden skal være min. 4 mm og maks. 20 mm. Man bør ikke applicere fugemassen ved under +10°C og ikke ved en relativ fugtighed på over 50%. Fugemassen appliceres med en fugepistol. Fugemassen skal appliceres, så den fylder fugen helt ud. Umiddelbart efter appliceringen skal fugemassen presses, så den får god kontakt med fugens sider. Glat derefter fugemassen ud med en fugtet fugepind, svamp eller spartel. Det giver det bedste resultat, hvis latexfugen ikke hæfter mod fugebunden. Det forhindrer fugemassen i at følge bevægelser i fugen. Rengøring: Fjern overskydende fugemasse og rengør med vand.

SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som helbredsskadeligt eller brandfarligt efter gældende bestemmelser. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Materialetype	Akryl-latex
Konsistens	Blød, fleksibel masse
Hærdningssystem/-måde	Fordampning af vand
Arbejdstemperatur	+5°C til +40°C
Opløsningsmiddel	Vand
Brandfarligt	Nej
Egenskaber efter applicering	
Skindannelse	Indendørs 5-10 minutter ved +20°C
Tørretid	Ca 3 døgn (5x5 mm) ved +23°C og 50% RF
Bevægelsesoptag	±7,5% af den oprindelige fugebredde
Temperaturbestandighed	-20°C til +75°C
Ældningsbestandighed	Udmærket over for ozon og UV-stråler
Overmalingsbar	Ja, med plast- og alkydmaling, tidligst efter 24 timer. Ved overmaling med højfyldt maling er der risiko for, at malingen sprækker.

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

