



EPOXY EXTRA STRONG

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBEKRIVELSE

2-komponent epoxy lim. Limfugen kan justeres inden for 2 timer.

ANVENDELSE

Limer metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plasttyper o.lign. Limfugen er vandfast og bestandig mod de fleste opløsningsmidler. Kan slibes og overmales. Tåler temperaturer fra -50°C til +65°C.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Limfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie. For at få den bedste vedhæftning, slibes fladen med sandpapir. 2. Knæk sprøjtens hætte af, tryk en passende mængde lim ud og sæt hættten på igen. 3. Bland omhyggeligt i ca. 45 sek. Blandet lim kan anvendes i ca. 2 timer. 4. Påfør limen på begge flader. Pres sammen og hold fladerne fast. Hærdetid/tørretid ved rumtemperatur er ca. 6 timer. Fuld holdfasthed efter ca. 16 timer.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning klassificeret som lokalirriterende og miljøfarligt. Er ikke brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	2-komponent epoxy
Farve:	Base: Neutral / Hærder: Gul
Densitet:	Blandet masse 1,05 g/cm ³
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	3 år i uåbnet emballage
Egenskaber efter påføring	
Farve:	Svagt gul
Fugtbestandighed:	God
Rengøring:	Overflødig lim skæres væk med en skarp kniv inden limen er helt tør.

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

