

H985

SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD PREMIUM HYBRID FUGEMASSE MED EKSTREMT LAVE EMISSIONER

TEKNISK DATABLAD

FORDELE

- Fri for isocyanater, opløsningsmidler, phthalat, tin og silikoner
- Holdbar, permanent blød elastisk
- 100 % bobblefri hærkning
- Høj forlængelse ved brud og bevægelseskapacitet
- God modstand mod UV, vejr og vand
- Kan males
- Klæber perfekt uden primer på de fleste, endda fugtige, overflader

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD er et Unikt phthalat-, tin- og opløsningsmiddelfri kvalitet tætningsmasse til konstruktion og dilatationsfuger.

ANVENDELSE

Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD er specielt udviklet som et universelt tætningsmiddel til tætning af konstruktion og ekspansionsfuger og gulvfuger i gågader, hvor ekstreme lave emissioner er påkrævet.

BRUGSANVISNING

En fuge med de rigtige dimensioner er i stand til at absorbere bevægelser mellem byggematerialer. Fugens dybde skal altid være i det rigtige forhold med fugebredden. En generel regel er forholdet mellem fugedybde og bredden af fugen med en fugebredde op til 10 mm er 1:1, med mindst 5 mm i bredde og dybde. For fuger, der er bredere end 10 mm, er dybden bredden divideret med 3 plus 6 mm.



TEKNISK DATA

100 % modulus	ISO 8339	0,60 N/mm ²
Anvendelsesfrekvens		100-200 g/min
Anvendelsestemperatur		+5° C til + 40° C
Base		Hybrid
Hærkningstid	Ved +23° C/50 % RH	2 mm/24 timer
Densitet	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Forlængelse ved brud	ISO 8339	850 %
Strømning	ISO 7390	< 2 mm
Frostmodstand under transport		Op til - 15° C
Fugebevægelse		25 %
Shore A hårdhed	DIN 53505	28
Huddannelse	DBTM 10.00	30 min. ved +23° C/50 % RH
Temperaturbestandighed		-30° C til + 70° C
Trækstyrke	DIN 53504	1,40 N/mm ²

Disse værdier er typiske egenskaber og kan variere +/- 3 %

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet til natursten og spejle
- Ikke egnet til natursten og klorider (pools)
- Ikke egnet til kontinuerlig vandbelastning

FORBEREDELSE AF OVERFLADE OG FÆRDIGBEHANDLING

Anvendelsestemperatur + 5°C til + 40°C (gælder miljø og underlag). Alle underlag skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og støv. Rengør underlag med Bostik Cleaner. **Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** klæber perfekt uden brug af en primer til de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag, skal forbehandles med Bostik Primer 50775. Test altid klæbeevne inden påføring. Brug **Bostik T500 FINISHING SOAP** til at udjævne fugen.

MALINGSKLAR

Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD kan males med vandbaseret og det meste 2-komponent maling. Syntetiske malinger kan tørre langsommere. Vi anbefaler at teste kompatibilitet med maling inden påføring. Hvis **Bostik H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** males over (ikke nødvendigt), anbefaler vi let slibning af tætningsmassen og krydsoverfladerne inden brug med Scotch-Brite. For de bedste resultater anbefaler vi at male inden for et par dage efter påføring.

RENGØRING

Uhærdet materiale og værktøj kan rengøres ved hjælp af Bostik Cleaner. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Hænder kan rengøres med Bostik Wipes.

SUNDHED OG SIKKERHED

Produktsikkerhedsdatablad skal læses og forstås inden brug. Disse er tilgængelige på anmodning og via hjemmesiderne.

CERTIFICERINGER

- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM

Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er Al information i dette dokument og i alle vores andre publikationer (inklusive elektroniske) er baseret på vores aktuelle viden og erfaring og er Bostik's eksklusive (intellektuelle) ejendom. Ingen del af dette dokument må kopieres, vises til tredjepart, gengives, formidles til offentligheden eller på anden måde bruges uden Bostik's skriftlige samtykke. De tekniske oplysninger i dette dokument fungerer som vejledende og er ikke-udtømmende. Bostik er ikke ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af (redaktionelle) fejl, ufuldstændighed og/eller mangler i dette dokument. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ufuldstændighed og/eller ukorrekthed på grund af teknologiske ændringer eller enhver forskning, der er foretaget mellem datoen for offentliggørelse af dette dokument og den dato, hvorpå produktet erhverves. Bostik forbeholder sig retten til at ændre ordlyden i dette dokument. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade, hverken direkte eller indirekte, på grund af brugen af det produkt eller de produkter, der er afbildet i dette dokument. Brugeren skal inden brugen af produktet læse og forstå informationen i dette dokument og andre dokumenter, der vedrører produkterne. Brugeren er ansvarlig for at udføre alle de nødvendige test for at sikre, at produktet er egnet til dets tilsigtede brug. Vi har ingen indflydelse på, hvordan produktet anvendes og/eller omstændigheder i forbindelse med begivenheder, der opstår under opbevaring eller transport, og vi påtager os derfor overhovedet intet ansvar for skader. Alle leveringer sker udelukkende i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser, der er indleveret til det hollandske handelskammer

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Smart help
+45 (0)44 84 15 00

