



MULTI GROUT

PRODUKTDATBLAD

Version: 2020-06-22

PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik Multi Grout er en cementbaseret fugemasse til gulv og vægge.

ANVENDELSE

Til fugning af klinker, kakel, mosaik och natursten inne- og ude med en fugebredde på 2-7 mm.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Forberedning: Inden fugningen fjernes eventuel mørtel, der er trængt op med mere end den halve fugedybde sammen med andre forureninger.

Omrøring: Til 15 kg fugemørtel tilsættes ca. 4,0 liter rent vand (altid vand først i muerspanden). Rør i 2 min. med en stærk langsomtgående boremaskine med rørekrog. Lad stå i nogle minutter og rør op igen før brug. OBS! Fugerne skal være rene for mørtel før fugning.

Påføring: Påfør fugemassen omhyggeligt med en gummispartel diagonalt over fliserne. Arbejd med en passende 45 graders vinkel på gummispartelen. Skrab fliserne rene for fugemasse uden at udhule fugerne. Rengøring: Inden afvaskning skal du føle efter med et finger, at fugerne holder og ikke klatter. Tøretiden før afvaskning kan variere pga. temperatur, ventilation mm. Normalt tager det 20 min. ved +20 C. Vask diagonalt med en fugesvamp med håndtag og skyl med rent vand. Skift vandet ud ved behov. Hvis det behøves, vaskes fliserne yderligere en gang efter nogle timer eller næste dag. Fugerne bør efterskylles (vaskes/bruses) i et par dage efter fugningen for at opnå maksimal holdbarhed.

Materialeforbrug: Ca. 0,3-1,5 kg/m² afhængig af fugebredde og formatet på de keramiske klinker.

SIKKERHED

Produktet består af hvid cement og er hudirriterende. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før brug	
Bindemiddel	Specialcement
Fyldemiddel	Myanit, maks. 0,25 mm
Fugebredde	2-7 mm
Densitet	ca. 1,5 kg/cm ³
Farve	Hvid, gråhvid, lysegrå, mellemgrå, grå
Hærdetid	ca.2 timer ved + 20 C
Produktegenskaber	CG2 (EN 13888)
Materialeforbrug	0,3 – 1,5 kg/m ² afhængig af klinkeformat
Arbejdstemperatur	Bør påføres ved +10 til +25°C
Rengøring	Umiddelbart efter påføring med vand
Pakkestørrelse	5, 15 kg
Holdbarhed	18 måneder tørt, køligt og i uåbnet emballage

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

