



PERFECT SEAL KITCHEN & BATHROOM

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

PRODUKTBEKRIVELSE

Neutralt hærdende, universel, anti-mug-behandlet og UV-beständig silikonefugemasse med stærk vedhæftning uden primer på de fleste byggematerialer. Giver ikke korrosionsskader. Lever op til kravene i henhold til ISO 11600 25 LM.

ANVENDELSE

Velegnet til udvendige og indvendige bevægelsesfuger i byggekonstruktioner, vådrum, metal- og glaskonstruktioner. Silikonefugen kan gulne i små rum uden vinduer, og hvis den udsættes for stoffer, der afgives af maling, træ e.l. Dette gælder specielt for lyse farver. OBS. Må ikke bruges til akvarier.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Forbehandling af fugeoverfladerne. Fugeoverflader og værktøj skal være rene og tørre. Metal- og glasoverflader skal være helt fri for fedt. Affedtning skal foretages med oliefrigt opløsningsmiddel. Primerbehandling: Normalt skal fugeoverfladerne primerbehandles. Hvis du er tvivl, kontakt Bostik AB. Fugebundsmateriale: Bostik Bottningslist. Det er vigtigt, at fugemassen kun har vedhæftning til begge sider af fugen og ikke til fugebunden. Påføring: Skær patronspidsen af i passende størrelse. Påfør og glat fugen ud med en fugepind eller andet passende værktøj, dyppet i sæbevand. Fugedimensionering: På konstruktionsstadiet bør fugebredden dimensioneres i forhold til forventet bevægelse. En tommelfingerregel er, at forholdet mellem fugebredde og fugedybde skal være 2/1. Rengøring: Uhærdet masse fjernes med mineralisk terpentin. Hærdet masse fjernes mekanisk.


SIKKERHED

Produktet er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som brand-, miljø- eller sundhedsfarligt. For yderligere oplysninger, se Bostik Vareinformationsbladet.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype	Silikonegummi
Konsistens	Blød, smidig masse
Hærdningssystem	Neutralt hærdende
Densitet	1,01 g/cm ³
Arbejdstemperatur	+ 5°C til +40°
Brandfarlig	Nej
Opbevaring	1 år i uåbnet forpakning og opbevaring ved temperaturer mellem +5°C og +25°C.
Egenskaber efter påføring	
Klæbefri overflade	ca 15 min. afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Hårdhed	ca 15° Shore A
Bevægelsesabsorption	±25 % af oprindelig fugebredde.
Elasticitetsmodul	ca 0,34 MPa ved 100 % træk
Temperaturbestandighed	-40°C til +120°C
Ældningsbestandighed	Meget god i forhold til UV-stråling og klimapåvirkning.
Overmalbar	Nej
Kemikaliebestandighed	Meget god i forhold til de fleste kemikalier. Hvis du er i tvivl, kontakt Bostik AB.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

