



PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-02-24

PRODUKTBEKRIVELSE

En-komponent polyuretanlim i skumform til fastgørelse af mursten/byggeblokke og sten i ikke-bærende vægge, mure, eller andre adskillende bygningsdele. Perfect Seal Stone Adhesive giver dig mulighed for at udføre murerarbejde betydeligt hurtigere og renere end med mørtel. Limningen gør, at arbejdsmiljøet bliver mindre støvet, og der behøves ingen værktøj. Meget økonomisk, sparer tid og penge. Påføring med medfølgende mundstykke.

ANVENDELSE

Lim med høj bestandighed - anvendes indendørs og udendørs. Anvend i ikke-bærende konstruktioner/vægge og barrierer uden brandtætnende konstruktioner. Bruges til vandret limning - ikke lodret hængende. Beskyt limfugen mod UV/sollys, når arbejdet er afsluttet. Undersøg vedhæftningen på overfladen, da der er mange forskellige slags overflader. Fæstner selv på skum, metal og træ mm.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Rens/rengør arbejdsoverfladen for støv, løse partikler, fedt og olie inden brug. Hold flasken lodret og skru mundstykket på. Hold mundstykket med den ene hånd og skru flasken med den anden. Under skruring er det nødvendigt at sikre, at der ikke er nogen foran mundstykket. Skru ikke mundstykket på flasken med ventilen vendt nedad. Efter at have monteret mundstykket, ryst flasken mindst 20 gange og drej den til arbejdsstilling, så bunden af flasken vender opad. En fugtet overflade giver et bedre resultat. Limmængden/skummængden kan justeres med aftrækkeren på mundstykket. Kan anvendes ved temperaturer ned til 0 °C til +35 °C. Beholderen skal opbevares ved +5 °C til +25 °C, bedste resultat ved +20°C.

Perfect Stone Adhesive laver et tyndt limlag, når limen forlader mundstykket. Stenoverfladerne skal presses sammen direkte. Limen skal påføres både lodrette og vandrette sider af blokken. Uhærdet skum fjernes med acetone, hærdet skum mekanisk. Du kan bare fjerne hærdet stenlim ved hjælp af f.eks. en skarp murske, når murerarbejdet er klart.


SIKKERHED

Sikkerhedsdatabladet skal læses og forstås før brug for at sikre den rette arbejderbeskyttelse og beskyttelsesudrustning. Det er vigtigt at bruge de medfølgende beskyttelseshandsker.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype	1-komponents polyuretanskumlim
Farve	Lysegul
Installationstemperatur (klima/underlag)	0 °C til +35 °C
Installationstemperatur (patron)	Beholderen skal opbevares ved +5 °C til +25 °C, bedste resultat ved +20°C.
Opbevaringsforhold	Indendørs på et køligt og tørt sted, stående lodret.
Egenskaber efter påføring	
Klæbefri limoverflade	8-15 minutter
Tørretid/hærdningstid (stabil konstruktion)	ca. 30 minutter
Tørretid/hærdningstid (fuldstændigt)	Fuldstændigt efter 24 timer ved +23 °C og efter 72 timer ved +5°C
Temperaturbestandighed	Hærdet lim 30 til +80 °C (momentant op til +120 °C)

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

