



# Power Bond

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-10-21

### PRODUKTBEKRIVELSE

Uden opløsningsmidler, akryl/vandbaseret monteringslim med ekstremt monteringshug og høj slutstyrke. Slutstyrken nås allerede efter et døgn. Limen appliceres let med fugepistol uden at løbe. Limen har fyldevne og udglatter ujævnheder i underlaget. Giver en uelastisk limfuge med høj limstyrke ved limning af overflader, hvoraf mindst den ene er sugende. Egner sig for limning i miljøer med indendørsklima, eller hvor limfugen er beskyttet mod fugt og nedbør. Limrester fjernes nemt med vand.

### ANVENDELSE

Power Bond kan bruges til limning af de aller fleste overflader på tørre underlag. Først og fremmest egnet til brug indendørs eller i andre rum uden forhøjet fugtighed. Brug limen, når der stilles krav om, at limemnet fæstner uden pres, eller når kravet er en limfuge med kort hærningstid. Fæstner i princippet mod alle byggematerialer som f.eks. træ, metaller (malede og ubehandlede), beton, keramiske materialer, PVC, glas, sten, celleplast samt plastik (ikke PE/PP/PFTE). Mindst en af overfladerne skal være sugende/porøs.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Overfladerne skal være tørre, rene og fedtfri. Skær patronspidsen af til den ønskede størrelse. Applicér på den ene overflade med en fugepistol. Applicér 5 mm brede limstrengene i rækker med 30 mm afstand. Tryk ned i 10 sekunder til en tykkelse på 2-3 mm. Limen begynder at styrkeopbygge efter nogle minutter. Herefter kan limemnet som regel efterlades uden pres eller fiksering (forudsat at vægten ikke overstiger 110 kg pr. kvadratmeter limoverflade). Den endelige slutstyrke nås efter 1 døgn. Ikke-hærdet lim fjernes med vand. Hærdet lim skal fjernes mekanisk. En limning kan aldrig blive stærkere end underlagets styrke. Prøvelim altid plast og gummi. Limen fæstner ikke på "fede" plasttyper (PP/PE/PTFE).


### SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som helbredsskadeligt eller brandfarligt efter gældende bestemmelser. Produktet er uden biocider. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Konsistens	fleksibel masse
Opbevaringsbestandighed	Mindst 18 måneder i ubrudt emballage. Opbevares tørt og køligt.
Densitet	1.30 g/cm <sup>3</sup>
Egenskaber efter applicering	
Arbejdstemperatur	5°C til 40°C/Produkt 15°C til 40°C
Hærdningssystem	Hærder gennem varme
Farve	Hvid
Limforbrug	Limstreng ø 5mm 15 lpm/l
Brandfarligt	Nej
Applicering	Fugepistol

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)

