



STARTAC LINO

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-07-08

PRODUKTBESKRIVELSE

STARTAC LINO er en vandbaseret gulvlim beregnet til linoleumsmaterialer med jutebagside. Indeholder ikke flygtige opløsningsmidler. Limen har et kraftigt såkaldt vådsug, hvilket er nyttigt ved linoleumsbelægninger.

ANVENDELSE

Specielt tilpasset vådlimning af linoleum, men fungerer selv ved limning af plastmåtter med filtbagside, nålefiltmåtter og heldækkende måtter med bagside af jute. Underlaget skal være sugende som f.eks. ubehandlet beton, udjævningsmasse, spån- og træfiberplader.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Følg primært materialeproducentens instruktioner. Dette er specielt vigtigt ved linoleumsbelægninger. Nedenstående er blot supplerende oplysninger for selve limningen. Forberedelser Underlaget skal være rent, plant, uden støv og skidt og gammel maling. Eventuel udjævning bør foretages med en vandfast spartelmasse. Ved limning på betonunderlag må den relative fugtighed (RF) i betonen ikke overstige den angivne maksimumværdi, som er angivet i AMA Hus og limanbefalingerne fra GBR. Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på mindst +18°C. Luftfugtighed højst 60 % relativ fugtighed (RF). Ved lægning på træbaserede pladematerialer er det specielt vigtigt, at pladerne er grundigt tørrede for at undgå blæredannelse og hævede splejsninger. Maksimal fugtkvote for spånplader angives til 11-12 vægt% og for træfiberplader maks. 9 vægt%. OBS! Måling af RF i betonunderlaget skal udføres af autoriseret kontrollant! LIMNING AF GULV Vådlimning på sugende underlag 1. Omrør limen grundigt. 2. Spred limen på gulvet med en omhyggeligt rengjort tandspatel. Limstængens højde bør være 2-3 mm. Limmængde for linoleum, ca. 3-4 m²/liter. 3. Læg måtten direkte ned i den våde lim og kontroller overbefugtningen ved såkaldt luftning af måtten. Monteringstiden er normalt 10-15 minutter. 4. Vær omhyggelig med fastgødningen af måtten for at undgå blæredannelse. Brug måtterulle for at opnå den bedste overbefugtning.


SIKKERHED

Produktets indhold er i overensstemmelse med gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Limtype	Enkellim til vådlimning
Bindemiddel	Plastdispersion med tillsætningsmiddel
Opløsningsmiddel	Vand
Konsistens	Tixotrop
Densitet	1,35 +/- 0,04 kg/l
Tørstof	75 ± 1 vægt%
Limforbrug	Sædvanligvis 3-4 m ² /l. Se anbefalet limmængde for forskellige materialer.
Brandfarlig	Nej
Flammepunkt	-
Lagring	1 år ved +10 til +20°C. Beskyttes mod frost.
Påføringshjælpemiddel	Til vådlimning: Brug en omhyggeligt rengjort tandspatel..
Arbejdsforhold	Temperatur mindst +18°C. Luftfugtighed maks 60 % RF.
Rengøringsmiddel	Vand, inden limen tørrer. Til værktøj og pletter: Bostik Lim- og Penselvask.
Farve	Hvid
Blødgøringsbestandighed	Meget god
Egenskaber efter applicering	
Farve	Hvid
Styrketilvækst	Ved limning af materialer, hvor den ene overflade er sugende, opnås god styrke inden for 1 døgn. Fuld styrke opnås efter 4-7 døgn.
Temperaturbestandighed	+75 til +80°C efter 14 dage gammel limfuge
Fugtbestandighed	Meget god efter udtørret limfuge

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

