



STONE FIX FOAM

PRODUKTDATABLAD

Version: 2019-05-22

PRODUKTBEKRIVELSE

En-komponent polyuretanlim i skumform til fastgørelse af mursten/stenblokke i ikke-bærende vægge eller andre adskillende bygningsdele. Sammenlignet med murerarbejde kan du lave murværk betydeligt hurtigere og rent med Stone Fix Foam. Limningen gør, at arbejdsmiljøet bliver mindre støvet, og fugeskumpistolen er det eneste værktøj, du skal bruge. Meget økonomisk, sparer tid og penge. Påføring med skumpistol.

ANVENDELSE

Lim med lang holdbarhed - anvendes inde og ude. Brug ikke til bærende konstruktioner/vægge og barrierer uden brandtætnende konstruktioner. Bruges til vandret limning - ikke lodret hængende. Beskyt limfugen mod UV/sollys, når arbejdet er afsluttet. Tjek vedhæftningen til overfladen, eftersom der findes flere forskellige slags overflader. Fæstner også til skum, metal og træ mm.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Rens/rengør arbejdsoverfalden for støv, løse partikler, fedt og olie inden brug. Hold flasken lodret og skru den på skumpistolen, hold håndtaget på pistolen med en hånd og skru flasken med den anden. Mens du skruer, skal du sørge for, at der ikke er nogen foran fugeskumpistolen. Skru ikke flasken fast på skumpistolen med ventilen vendt nedad. Roter/skru ikke pistolen fast på flasken, men lad skumpistolen rotere. Når du har monteret pistolen, ryst flasken hårdt mindst 20 gange og drej den til arbejdsstilling med bunden af flasken vendt opad. En fugtig overflade giver et bedre resultat. Lim-/skummængden kan justeres med aftrækkeren på skumpistolen. Kan anvendes ved temperaturer ned til -5 °C til +35 °C. Beholderen skal opbevares ved +5 °C til +25 °C, bedste resultat ved +20°C.

Stone Fix Foam laver et tyndt lag lim, når limen forlader skumpistolen. Stenoverfladerne sættes sammen direkte. Limen skal påføres både vandrette og lodrette sider af blokken. Uhærdet skum fjernes med Foam Gun Cleaner, hærdet skum med håndkraft. Du kan fjerne hærdet stenlim helt enkelt med f.eks. en murske, når murerarbejdet er færdigt.


SIKKERHED

Sikkerhedsinstruktionerne skal læses og forstås, før brug for at sikre korrekt arbejderbeskyttelse og beskyttelsesudstyr.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskab før påføring	
Materialetype	1-komponents polyuretans-kumlim
Farve	Lysegul
Installationstemperatur (vejr/ underlag)	-5 °C til +35 °C
Installationstemperatur (pa- tron)	Beholderen skal opbevares ved +5 °C til +25 °C, bedste resultat ved +20°C.
Lagringsforhold	indenfor på et køligt og tørt sted i opret stilling.
Egenskab efter påføring	
Klæbefri overflade	8-15 minutter
Tørretid/hærdningstid (stabil konstruktion)	ca. 30 minutter
Tørretid/hærdningstid (fuld- stændig)	Fuldstændig efter 24 timer ved +23 °C og efter 72 timer ved +5°C
Temperaturbestandighed	Hærdet lim -40 til +90 °C (momentant op til +130 °C)

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

