

H725

SEAL'N'FLEX FAÇADE KVALITEETNE ELASTNE MITMEKÜLGNE EHITUSHERMEETIK

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

EELISED

- Mullideta kuivamine
- Suurepärase töödeldavus
- Elastne
- Ei sisalda isotsüaniide ega lahusteid
- Püsivalt elastne
- Vastupidav niiskusele ja ilmastikule
- Nakkub ideaalselt ka krunti kasutamata, ka niiskete pindadega.

TOOTEKIRJELDUS

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE on kvaliteetne hermeetik ehitusel ja paisumisvuukidel kasutamiseks. **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** vastab peatükis „Tervis ja ohutus“, „Hea O2 siseruumide õhukvaliteet“ esitatud BREEAM spetsifikatsioonidele seoses lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) emissioonitasemetega asjus.

KASUTAMINE

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE on universaalne hermeetik ehitus- ja paisumisvuukide ning jalgradade ühenduskohtade tihendamiseks. Sobib kasutamiseks levinud ehitusmaterjalidega, nagu betoon, müüritis, värvitud puit, emailvärv, alumiinium, roostevaba teras ja eri plastid.

KASUTUSMEETOD

Õigete mõõtudega liitekoht aitab ehitusmaterjalide liikumist summutada. Liitekohta sügavus peab liitekohta laiuselga õiges suhtes olema. Põidlareegel on, et liitekohta sügavus on 10mm liitekohta laiuselga seoses 1:1, kus minimaalne sügavus ja laius on 5mm. Laiemate kui 10mm sügavusega liitekohtade puhul jagage laius kolmeks ja liitke 6mm.



TEHNILISED ANDMED

100% elastne	ISO 8339	0,45 N/mm ²
Kasutamiskiirus		120 g/min
Kasutamistemperatuur		+5 °C kuni + 40 °C
Alus		Hübriid
Kuivamisaeg	@ +23 °C/50% RH	2-3 mm/24 tundi
Tihedus	ISO 1183-1	1,34 g/ml
Venitamise murdepunkt	ISO 8339	600%
Voolavus	ISO 7390	< 3 mm
Jäätumistaluvus transportimisel		Kuni - 15 °C
Liitekohta liikuvus		25%
A kõvadus	DIN 53505	25
Naha moodustumine	DBTM 10,00	90 min. @ +23 °C/50% RH
Temperatuuritaluvus		-30°C kuni + 70°C
Tõmbejõud	DIN 53504	1,30 N/mm ²

Need väärtused on tüüpilised ja võivad kõikuda +/-3% ulatuses

PIIRANGUD

- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE pehmete plastikute, neopreeni ja bituumenalusmaterjalidega kasutamiseks
- Ei sobi glasuurliitekohtadel, loodusliku kivi ja peeglitega kasutamiseks
- Ei sobi koos kloriididega (basseinid) kasutamiseks

PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS

Kasutamistemperatuur + 5°C kuni + 40°C (kehtib keskkonnale ja alusmaterjalile). Kõik alusmaterjalid peavad olema puhtad, kuivad ning rasva- ja tolmuwab. Puhastage alusmaterjalid Bostik puhastusvahendiga. **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** liimib krunti kasutamata suurema osa mittepoorseid alusmaterjale. Poorseid alusmaterjale tuleb eeltöödelda Bostik krundiga. Kontrollige nakkuvust enne toote pealekandmist. Liitekohta viimistlemiseks kasutage Bostik silumisvahendit.

ÜLEVÄRVITAV

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE on värvitav veepõhiste ja kahekomponendiliste värvidega. Sünteetilised värvid kuivavad aeglasemalt. Enne kasutamist soovime värviga sobivust katsetada. Kui **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE** värvitakse üle (pole vajalik), soovime liitekohti esmalt Scotch-Brite liivapaberiga lihvida. Parima tulemuse saavutamiseks värvige paari päeva jooksul pärast pealekandmist.

PUHASTAMINE

Kuivamata materjali ja töövahendid saab puhastada Bostik puhastusvahendiga. Kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saate puhastada Bostik lappidega.

VÄRV(ID)

- Valge
- Vandel
- Betoonihall
- Keskmise hall
- Tumehall
- Antratsiid
- Must

PAKEND

- 300 ml kassett, 12 tk karbis
- 600 ml tuub, 12 tk karbis

Toote tehnilised andmed leiata toote siduslehel

Kõik muu selles dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) sisalduvad andmed põhinevad meie ajakohastel teadmistel ja kogemustel ning on Bostik omand (intellektuaalne). Selle dokumendi ühtki osa ei tohi kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, taastoota ega avaldada või muul moel ettevõtte Bostik kirjaliku nõusolekuta kasutada. Dokumendid esitatud tehniline teave on näitlik ja pole ammendav. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi toimetamisvigadest, ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Selle hulgas, aga mitte ainult tehnoloogilistest muudatustest või dokumendi avaldamise ja toote hankimise vahele jäänud perioodil tehtud uuringutest tingitud ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Bostik jätab endale õiguse selle dokumendi sõnastust muuta. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selles dokumendis kirjeldatud toote kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes tootega seotud dokumentides esitatud teavet. Toote sobivuse üle otsustamine jääb kasutaja vastutusele. Meie ei saa mõjutada seda, kuidas ja millistel tingimustel toodet kasutatakse ega selle ladustus- või transporttingimusi ning seega ei ole me tekkida võivate kahjude ees vastutatavad. Kõik tärned sooritatakse vastavuses meie üldiste tingimustega, mis on esitatud Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskotta.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

KÕLBLIKKUSAEG

Avamata pakend temperatuuril + 5°C kuni + 25°C säilib kuivas kohas tootmiskuupäevast alates 15 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne kasutamist tutvuge toote ohutusandmete lehega. See on saadaval tellimisel ja veebis.

SERTIFIKAADID

- Emicode EC1 Plus
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- ASTM C-920
- SNJF F25E
- A+ Prantsusmaa VOC regulatsioon

BREEAM

BREEAM on maailma juhtiv jätkusuutlikkuse hindamise meetod projektide, taristute ja hoonete projekteerimiseks. See tuvastab ja kajastab parema kvaliteediga varasid terve hoone keskkonna elutsükli jaoks alates ehitamisest kasutamise ja taastamiseni.

Bostik toetab BREEAM rahvusvahelist skeemi pakkuda sõltumatuid kolmandate osapoolte sertifikaate, nagu teeme seda tootega **Bostik H725 SEAL'N'FLEX FAÇADE**. Tänu EC1 Plusile pakub Bostik vajalikke tõendeid vastavalt „Hea O2 siseruumide õhukvaliteedi“ asjus lenduvate orgaaniliste koostisainete (VOC) emissioonide kohta.

BOSTIK NUTITUGI

Digitaalne nutiabi
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Digitaalne abi
+31 (0)162 491 000

