

S545

SILICONE BATH & KITCHEN N ELASTNE SILIKOON SANITAAR- JA KÖÖGITÖÖDEKS

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

EELISED

- Neutraalne kuivamine
- Lai kleepuvusspekter
- Püsivalt elastne
- Hallitusekindel
- UV- ja ilmastikukindel

TOOTEKIRJELDUS

Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N on mitmeotstarbeline neutraalne silikoonhermeetik sanitaar- ja köögiseadmetele, mis kuivab niiskusega reageerides ja moodustab vastupidava elastse kummitihenduse. Toode on UV- ja ilmastikukindel.

KASUTAMINE

Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N on mõeldud köögi- ja vannitoapindade pinnatihenduseks.

KASUTUSMEETOD

Õigete mõõtudega liitekoht aitab ehitusmaterjalide liikumist summutada. Liitekohta sügavus peab liitekohta laiuselga õiges suhtes olema. Pöidlareegel on, et liitekohta sügavus on 10 mm liitekohta laiuselga seoses 1:1, kus minimaalne sügavus ja laius on 5 mm. Laiemate kui 10 mm sügavusega liitekohtade puhul jagage laius kolmeks ja liitke 6 mm.



TEHNILISED ANDMED

100 % elastne	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Kasutamistemperatuur		+5 °C kuni +40°C
Alus		Neutraalne silikoon
Kuivamisaeg	@ +23 °C/50% RH	2 mm/24 tundi
Tihedus	ISO 1183-1	1,00 g/ml
Jäätumistaluvus transportimisel		Kuni - 15 °C
A kõvadus	DIN 53505 / ISO 868	15
Naha moodustumine	DBTM 10,00	8 minutiga @ +23 °C/50% RH
Temperatuuritaluvus		-40°C kuni +120°C
Tõmbe jõud	DIN 53504 S2	1,25 N/mm ²

Need väärtused on tüüpilised ja võivad kõikuda +/-3% ulatuses

PIIRANGUD

- Ei sobi akvaariumites ja terraariumites kasutamiseks
- Pimedates kohtades ja kokkupuutel kemikaalidega võib värvust muuta

PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS

Kasutamistemperatuur: + 5°C kuni + 40°C (kehtib keskkonnale ja alusmaterjalile). Kõik alusmaterjalid peavad olema puhtad, kuivad ning rasva- ja tolmuvabad. Puhastage alusmaterjalid Bostik puhastusvahendiga. **Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N** liimib krunti kasutamata suurema osa mittepoorseid alusmaterjale. Poorseid alusmaterjale tuleb eeltöödelda krundiga B1.

Kontrollige nakkuvust enne toote pealekandmist.
Liitekohta viimistlemiseks kasutage silumisvahendit.

ÜLEVÄRVITAV

Bostik S545 SILICONE BATH & KITCHEN N pole värvitav. Et vältida värvitavate pindade saastumist, soovitame liitekohtade servadel kasutada maalriteipi.

PUHASTAMINE

Pärast kasutamist peske töövahendid veega puhtaks. Käsi saate puhastada Bostik lappide ja/või vee ja seebiga. Kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

VÄRV(ID)

- Valge
- Läbipaistev
- Betoonihall
- Keskmine hall
- Must

PAKEND

- 300 ml kassetid, 12 tk karbis

Toote tehnilised andmed leiate toote siduslehel

KÕLBLIKKUSAEG

Avamata pakend temperatuuril + 5°C kuni + 25°C säilib kuivas kohas tootmiskuupäevast alates 12 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne kasutamist tutvuge toote ohutusandmete lehega. See on saadaval tellimisel ja veebis.

SERTIFIKAADID

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
- EN 15651-3: S XS2
- A+ Prantsusmaa VOC regulatsioon

Kõik muu selles dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) sisalduvad andmed põhinevad meie ajakohastel teadmistel ja kogemustel ning on Bostik omand (intellektuaalne). Selle dokumendi ühtki osa ei tohi kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, taastoota ega avaldada või muul moel ettevõtte Bostik kirjaliku nõusolekuta kasutada. Dokumendid esitatud tehniline teave on näitlik ja pole ammendav. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi toimetamisvigadest, ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Selle hulgas, aga mitte ainult tehnoloogilistest muudatustest või dokumendi avaldamise ja toote hankimise vahele jäänud perioodil tehtud uuringutest tingitud ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Bostik jätab endale õiguse selle dokumendi sõnastust muuta. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selles dokumendis kirjeldatud toote kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes tootega seotud dokumentides esitatud teavet. Toote sobivuse üle otsustamine jääb kasutaja vastutusele. Meie ei saa mõjutada seda, kuidas ja millistel tingimustel toodet kasutatakse ega selle ladustus- või transporttingimusi ning seega ei ole me tekkida võivate kahjude ees vastutatavad. Kõik tärned sooritatakse vastavuses meie üldiste tingimustega, mis on esitatud Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskotta.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244
www.bostik.com

BOSTIK NUTITUGI

Digitaalne nutiabi
Bostik.com/

Digitaalne abi
+31 (0)162 491 000

