

# S765

## SILICONE PREMIUM N

### KVALITEETNE NEUTRAALNE SILIKOON SANITAARTÖÖDEKS

#### TEHNILISTE ANDMETE LEHT

##### EELISED

- Neutraalne kuivamine, peaaegu lõhnatu
- Kleepuv suurepäraselt enamike tavaliste hoonete alusmaterjalidega
- Suurepärane vastupidavus UV-le, veele ja ilmastikule
- Väga hallituskindel
- Ei söövita metalle
- Lai kleepuvusspekter
- Saadaval eri toonides

##### TOOTEKIRJELDUS

**Bostik S765 SILICONE PREMIUM N** on mitmeotstarbeline neutraalne silikoonhermeetik sanitaaruukidele, mis kuivab niiskusega reageerides ja moodustab vastupidava elastse kummitihenduse.

##### KASUTAMINE

**Bostik S765 SILICONE PREMIUM N** on loodud sanitaarrakenduseladel, nagu köögid, vannitoad, dušširuumid ja tööstuslikud ruumid vastupidavate ja elastsete vuukide loomiseks.

##### KASUTUSMEETOD

Õigete mõõtudega liitekoht aitab ehitusmaterjalide liikumist summutada. Liitekohta sügavus peab liitekohta laiuselga õiges suhtes olema. Põidlareegel on, et liitekohta sügavus on 10 mm liitekohta laiuselga seoses 1:1, kus minimaalne sügavus ja laius on 5 mm. Laiemate kui 10 mm sügavusega liitekohtade puhul jagage laius kolmeks ja liitke 6 mm.



##### TEHNILISE ANDMED

100 % elastne	DIN 53504 S2	0,27 N/mm <sup>2</sup>
Kasutamiskiirus	@ Ø3 mm/6,3 baari	140 g/min
Kasutamistemperatuur		+5 °C kuni +40°C
Alus		Neutraalne oksimee
Kuivamisaeg	@ +23 °C/50% RH	2 mm/24 tundi
Tihedus	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Venitamise murdepunkt	DIN 53505/ ISO 868	635%
Voolavus	ISO 7390	< 2 mm
Jäätumistaluvus transportimisel		Kuni - 15 °C
Liitekohta liikuvus		25%
A kõvadus	DIN 53505 / ISO 868	16
Naha moodustumine	DBTM 10,00	7-8 minutiga @ +23 °C/50% RH
Temperatuuritaluvus		-40°C kuni +120°C
Tõmbe jõud	DIN 53504 S2	1,10 N/mm <sup>2</sup>

*Need väärtused on tüüpilised ja võivad kõikuda +/-3% ulatuses*

##### PIIRANGUD

- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE pehmete plastikute, neopreeni ja bituumenalusmaterjalidega kasutamiseks
- Pimedates kohtades ja kokkupuutel kemikaalidega võib värvust muuta

## PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS

Kasutamistemperatuur + 5°C kuni + 40°C (kehtib keskkonnale ja alusmaterjalile). Alusmaterjalid peavad olema puhtad ning rasva- ja tolmuvabad. Puhastage alusmaterjalid. **Bostik S765 SILICONE PREMIUM N** liimib krunti kasutamata suurema osa mittepoorseid alusmaterjale. Pooseid alusmaterjale tuleb eeltöödelda krundiga B1. Kontrollige nakkuvust enne toote pealekandmist. Liitekohta viimistlemiseks kasutage silumisvahendit.

## ÜLEVÄRVITAV

**Bostik S765 SILICONE PREMIUM N** pole värvitav. Et vältida värvitavate pindade saastumist, soovitame liitekohtade servadel kasutada maalariteipi.

## PUHASTAMINE

Pärast kasutamist peske töövahendid veega puhtaks. Käsi saate puhastada EVO-STIK lappide ja/või vee ja seebiga. Kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

## VÄRV(ID)

- Valge
- Kreem
- Läbipaistev
- Läbipaistev hall
- Hõbehall
- Hall
- Manhattan hall
- Alumiinium
- Pruun
- Antratsiid
- Must

## PAKEND

- 300 ml kassetid, 12 tk karbis
- 400 ml tuub, 12 tk karbis

*Toote tehnilised andmed leiate toote siduslehel*

## KÕLBLIKKUSAEG

Avamata pakend temperatuuril + 5°C kuni + 25°C säilib kuivas kohas tootmiskuupäevast alates 12 kuud.

Kõik muu selles dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) sisalduvad andmed põhinevad meie ajakohastel teadmistel ja kogemustel ning on Bostik omand (intellektuaalne). Selle dokumendi ühtki osa ei tohi kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, taastoota ega avaldada või muul moel ettevõtte Bostik kirjaliku nõusolekuta kasutada. Dokumendid esitatud tehniline teave on näitlik ja pole ammendav. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi toimetamisest, ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Selle hulgas, aga mitte ainult tehnoloogilistest muudatustest või dokumendi avaldamise ja toote hankimise vahele jäänud perioodil tehtud uuringutest tingitud ebatäielikkusest ja/või ebakorrektsusest. Bostik jätab endale õiguse selle dokumendi sõnastust muuta. Bostik ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tingitud selles dokumendis kirjeldatud toote kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes tootega seotud dokumentides esitatud teavet. Toote sobivuse üle otsustamine jääb kasutaja vastutusele. Meie ei saa mõjutada seda, kuidas ja millistel tingimustel toodet kasutatakse ega selle ladustus- või transporttingimusi ning seega ei ole me tekkida võivate kahjude ees vastutatavad. Kõik tärned sooritatakse vastavuses meie üldiste tingimustega, mis on esitatud Hollandi Kaubandus- ja Tööstuskotta.

## Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch  
Tel.: +31 (0) 73 6244 244  
www.bostik.com

## TERVIS JA OHUTUS

Enne kasutamist tutvuge toote ohutusandmete lehega. See on saadaval tellimisel ja veebis.

## SERTIFIKAADID

- A+ Prantsusmaa VOC regulatsioon
- ASTM C-920
- EN1026 / EN 1027
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1



**BOSTIK NUTITUGI**

Digitaalne nutiabi  
[Bostik.com/uk](https://www.bostik.com/uk)

Digitaalne abi  
**+44 (0) 1785 272625**