



PAKSUUS 2-25 MM

Saat täydelliset tiedot skannaamalla koodin

Laatoittajalle

3055 Light Wall on Bostikin uutuustuote. Seinätasoite sisältää kevyttasoitetta ja sementtiä, mikä tekee siitä käyttäjäystävällisen ja helppokäyttöisen. Voidaan käyttää sisätiloissa kuivissa tai kosteissa tiloissa 2-25 mm mineraalialustalla.

Kun tasoite on sekoitettu veteen, sitä levitetään teräslastalla tai paksumpi kerros muurarinlastalla. Levitä ensin ohuempi kerros, ja nosta sen jälkeen haluamaasi kerrospaksuuteen. Jos haluat paksumman kuin 25 mm kerroksen, on tasoitteen annettava kuivua, ja se on primeroitava ennen seuraavaa kerrosta. Kun tasoite on alkanut kuivua, se on helppo leikata ja muotoilla sileäpintaiseksi, mikä helpottaa hiomatyötä.



TEKNISET TIEDOT			
Käyttöalue:	seinät ja katot	Kovettumisaika (+20C):	3 tuntia
Alusta:	Betoni, kevytbetoni, rappaus ja tiili	Pinnoitettavuus:	3 tuntia - laatat 12 tuntia - vesieristys
Kerrospaksuus:	2-25 mm	Pakkaus:	20 kg
Käyttöaika:	30 min	Säilyvyys:	6 kuukautta
Esikäsittely:	Primer 6000 -huokoinen alusta Ardagrip Xpress - tiivis alusta		

KÄSITASOITE JA PRIMERI

Primer 6000	Vesiliukoinen tartuntaemulsio ja pölynsidonta-aine	Primeri huukoille alustoille
Ardagrip Xpress	Vesiliukoinen tartuntaemulsio	Primeri tiiviille alustoille
3010 Dry Mortar	Sementtipohjainen karkea-tasotuslaasti	Nopeasti kuivuva, 20-100 mm
3020 Fine	Sementtipohjainen lattiatasoite	Nopeasti kuivuva, 1-10 mm
3030 Build 10	Sementtipohjainen lattia- ja seinätasoite Raekoko 0,50 mm	Nopeasti kuivuva, 2-50 mm
3040 Combi 10	Sementtipohjainen lattia- ja seinätasoite Raekoko 0,25mm	Nopeasti kuivuva, 1-50 mm
3050 Wall Plaster	Sementtipohjainen seinätasoite	Nopeasti kuivuva, 3-50 mm
3055 Light Wall	Sementtipohjainen kevytseinätasoite	Nopeasti kuivuva, 2-25 mm
3060 Repair	Sementtipohjainen korjaustasoite	Nopeasti kuivuva, 1-30 mm

Täydellinen tuote- ja lisätarvikevalikoimamme löytyy osoitteesta www.bostik.fi

OTA YHTEYTTÄ

Puh: 010-843 88 00
info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

