



8040 FLOW LT

TECHNICAL DATASHEET

Version: 2021-02-25

PRODUCT DESCRIPTION

Hyvän tarttuvuuden omaava sementtipohjainen, joustava ja nopeasti kovettuva erikoiskiinnitys-laasti keraamisten suurlaattojen ja luonnonkiven kiinnitykseen kiinteille lattiapinnoille.

AREA OF USAGE

Keraamisten suurlaattojen ja luonnonkiven kiinnittämiseen lattioihin. Voidaan käyttää kiinteille ja puhtaille alustoille, joiden suhteellinen kosteus alittaa 85 % kuten esim. betonille, rapatuille pinnoille, kipsille, lastulevyille, klinkkerille, maalatuille pinnoille ja muovimatoille. Tasoittaa pienet laattojen ja alustan epätasaisuudet.

WORKING INSTRUCTION

Alusta pitää normaalisti aina esikäsitellä Bostik Kosteussulku 6030:llä. Sekoitus: 15 kg:oon jauhetta lisätään 3,3 l vettä. Sekoittaminen suoritetaan vispilällä varustetulla porakoneella kunnes saadaan tasainen ja raskasjuoksuinen seos. Seoksen annetaan seistä 2-3 min. ja sekoitetaan uudelleen. Käytettävän veden pitää olla lämpötilaltaan + 5°...20°C. Ei saa käyttää kuumaa vettä, koska se saattaa nopeuttaa kuivumista. Massan lämpötilan pitää olla + 10°...20°C. Levittäminen: Levitä massa alueelle, joka on päällystettävissä n. 10-15 minuutissa ja tasoita hammastetulla lastalla. Purista laatat kiinni. Poista massa, joka ylittää puolet saumansyvyydestä. Valmiiksi sekoitettu massa pitää käyttää 20 minuutin kuluessa.

SAFETY

Tuote sisältää sementtiä ja on ärsyttävää. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

CONTACT US

TEL +46 (0)42-19 50 00
info.se@bostik.com



TECHNICAL DATA

Ominaisuudet	
Sideaine	Erikoisementti
Täyteaine	Luonnonhiekkä, enintään 0,25 mm
Kerrospaksuus	5-15 mm
Avoin aika	N. 20 min. +18°C
Valmiiksi sekoitetun laastin käyttöaika	N. 1 tunti +18°C
Saumattavissa	3-5 tunnin kuluttua
Kestää kulkemisen	N. 24 tunnin kuluttua kuivumislämpötilan ollessa väh. +18°C
Menekki	koko 30x30, lasta 10, menekki 5 kg / m ² koko 30x30-45x45, lasta 12,5, menekki 6,5 kg / m ² koko >45x45, lasta 15, menekki 8,0 kg / m ²
Työvälineiden puhdistus	Heti vedellä
Varastointi	N. 12 kk avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja viileässä.
Jätteenkäsittely	Käsitellään kuten teollisuusjätettä. Suurten määrien hävittämisestä on neuvoteltava paikallisen jäteyhtiön edustajan kanssa.

CONTACT US

TEL +46 (0)42-19 50 00

info.se@bostik.com

