A720

ACRYL PAINT

AINUTLAATUINEN AKRYYLITIIVISTEMASSA, JOKA ESTÄÄ ONGELMAT MAALIEN KANSSA

2023-04-11

TUOTESELOSTE

EDUT

- Voidaan päällemaalata vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Täydellinen tarttuvuus ilman pohjustetta, myös hieman kostealla pinnalla
- Lähes hajuton
- Helppo käyttää ja puhdistaa
- Ei syövytä metalleja
- Estää maalin halkeilua ja värimuutoksia
- Ftalaatiton

TUOTEKUVAUS

BOSTIK A720 ACRYL PAINT on korkealaatuinen ftalaatiton akryylitiivistemassa, joka voidaan päällemaalata useimmilla vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla ja joka estää maalin halkeilua ja värimuutoksia.

KÄYTTÖALUE

BOSTIK A720 ACRYL PAINT on kehitetty erityisesti tiivistämään portaiden, seinien, kattojen, jalkalistat, ikkunalaudat, puiset ja metalliset ikkunankehykset, betoni ja tiili/muurauskivien saumat, sekä ruuvi- ja naulareikien täyttämiseen seinissä ja katoissa puusta, laastista, kipsistä, tiili, betoni jne. Sisäkäyttöön.

TYÖOHJE

Sauma, jonka mittasuhteet ovat oikeat, pystyy absorboimaan liikkeitä rakennusmateriaalien välissä. Sauman syvyyden on oltava oikeassa suhteessa sauman leveyteen. Pääsääntöisesti on että sauman leveyden ja syvyyden välisen suhteen tulisi olla 1:1 leveydellä 10 mm ja vähintään 5 mm syvyydessä tai leveydessä. Jos sauman leveys on yli 10 mm, syvyyden on oltava yhtä suuri kuin leveys jaettuna 3 plus 6 mm.

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila		+5°C – +40°C
Pohja		Akryylidispersio
Murtovenymä	DIN 53505/ISO 868	200%
Tiheys	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Pakkasenkestävyys kuljetuksen aikana		Enintään -15°C
Shore A -kovuus	DIN 53505 / ISO 868	55
Kalvon muodostus	DBTM 16	10 minuuttia @ +23°C / 50%
Lämmönkestävyys		-20°C – 70°C
Vetolujuus	DIN 53504 S2	0,60 N/mm²

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/-3 %

RAJOITUKSET

- Ei sovellu jatkuvaan kosketukseen veden kanssa
- Ei sovellu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi

PINNAN VALMISTELU JA VIIMEISTELY

Käyttölämpötila +5°C – +40°C (ympäristöstä ja pinnasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, kuiva sekä rasvaton ja pölytön. Alusta on puhdistettava irtohiukkasista, imukykyisten alustojen ei tarvitse olla täysin kuivia. Erittäin huokoiset alustat, kuten kipsi, kevytbetoni ja kalkkikivi jne., on pohjustettava seoksella, jossa on 1 osa **BOSTIK A720 ACRYL PAINT** ja 2 osaa vettä. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen käyttöä. Viimeistele ja tasoita vedellä.

MAALATTAVUUS

BOSTIK A720 ACRYL PAINT voidaan päällemaalata täysin kuivana. +23°C / 50% kosteudella, 5x5 mm:n saumalle kuivumisaika on n. 24 tuntia. Suuremmalla kosteudella kuivumisaika pitenee. Voidaan päälle-maalata vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. Suosittelemme kokeilemaan yhteensopivuutta maalin kanssa ennen käyttöä.

PUHDISTUS

Työkalut on puhdistettava vedellä käytön jälkeen. Kädet voi puhdistaa vedellä ja saippualla.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivuiltamme.

SERTIFIOINNIT

- EN 15651-1: F-INT

Kaikki tämän asiakirjan sekä muiden julkaisujemme sisältämät tiedot (sähköiset julkaisut mukaan lukien) perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja kokemukseemme ja ovat yksinoikeudella Bostikin omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkisuuteen tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat viitteellisiä, eivät kaiken kattavia. Bostik ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan toimituksellisista virheistä, puutteellisuudesta ja/tai muista virheistä. Tämä kattaa, näihin rajoittumatta, puutteet ja/tai virheet, jotka johtuvat teknisistä muutoksista tai tutkimuksista, jotka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisupäivän ja tuotteen hankintapäivän välisenä aikana. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa.
Bostik ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tai tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan tiedot sekä muiden tuotteeseen liittyvien asiakirjojen tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Koska emme voi vaikuttaa siihen, miten tuotetta käytetään, ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikaisiin tapahtumiin, emme ota vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikissa toimituksissa noudatetaan yksinomaisesti yleisiä ehtojamme, jotka on ilmoitettu Hollannin kauppakamarille.

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.fi

Smart help
+358 10 843 88 00

Bostik AB
Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Puh. +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.fi