



BOSTIK

A920

EXPRESS MORTAR

KORKEALAATUINEN KÄYTTÖVALMIS KOVETTUVA
SAUMANKORJAUSMASSA

2023-07-12

TEKNINEN TUOTELEHTI

Edut

- Käyttövalmis pikakorjauslaasti
- Voidaan maalata vesiohenteisilla ja synteettisillä maaleilla
- Täydellinen tarttuvuus useimpiin, myös hieman kosteisiin alustoihin ilman pohjusteen käyttöä
- Lähes hajuton
- Helppo levittää ja puhdistaa
- Ei syövytä metalleja
- Sisä- ja ulkokäyttöön (*)



TUOTEKUVAUS

BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR on korkealaatuinen kovettuva, akryylidispersioon perustuva korjausmassa muurattujen sisä- ja ulkoseinien saumoihin.

KÄYTTÖALUE

BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR on kehitetty erityisesti uusien ja vaurioituneiden saumojen kestävään saumaukseen ja korjaukseen kivi- ja tiilirakenteissa. **BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR** on sään- ja sateenkestävä noin kahden tunnin kuluttua levityksestä. Soveltuu myös lyijy- ja muuraustöiden liitossaumoihin.

TYÖOHJE

Sauma, jonka mittasuhteet ovat oikeat, pystyy absorboimaan liikkeitä rakennusmateriaalien välissä. Sauman syvyyden on oltava oikeassa suhteessa sauman leveyteen. Pääsääntöisesti sauman syvyyden tulisi olla suhteessa 1:1 sauman leveyteen, kun sauman leveys on enintään 10 mm, ja syvyyden ja leveyden vähintään 5 mm. Jos sauman leveys on yli 10 mm, sopiva syvyys on leveys jaettuna 3:lla plus 6 mm.

TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila		+5 °C – +40 °C
Pohja		Akryylidispersio
Virtaus	ISO 7390	< 2 mm
Tiheys	ISO 1183-1	1,66 g/ml
Pakkasen kestävyys kuljetuksen aikana		Enintään -15 °C
Shore A -kovuus	DIN 53505 / ISO 868	80
Kovettumisaika	@ +23°C / 50% suht. kost.	3 mm / 24 tuntia
Kalvon muodostus	DBTM 16	15 minuuttia @ +23°C / 50% suht. kost.
Kutistuminen		5 %

Nämä ovat tyypillisiä arvoja ja voivat vaihdella +/- 3 %

RAJOITUKSET

- Ei sovellu jatkuvaan vesialtistukseen
- Ei sovellu seuraaville alustoille: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi
- *Ulkona levitys vain hyvällä, kuivalla säällä. Pysyttävä kuivana vähintään 5 tuntia levityksen jälkeen
- Ei sovellu liikkuviin saumoihin

PINNAN VALMISTELU JA VIIMEISTELY

Levityslämpötila +5 °C – +40 °C (ympäristö ja alustat). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, kuiva, rasvaton ja pölytön. Poista alustalta kaikki irtohiukkaset. Imevien alustojen ei tarvitse olla täysin kuivia. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen käyttöä. 5 minuuttia levityksen jälkeen paina **BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR** saumaan ja viimeistele saumalastalla. Älä levitä voimakkaassa auringonpaisteessa. Poista liika materiaali saumoista ja tiilistä rikkalapion tai märän sien avulla 5–10 minuutin jälkeen. Tuote tummuu kovettuessaan. Puhdista työkalut ja kädet vedellä. Levitä patruunan mukana toimitetulla V-suuttimella.

MAALATTAVUUS

BOSTIK A920 EXPRESS MORTAR voidaan maalata täysin kuivana. Kovettumisen aikana tuote kutistuu, mikä voi aiheuttaa maaliin halkeilua. Voidaan maalata vesiohenteisilla ja synteettisillä maaleilla. Hyvin vetisillä maaleilla maalaaminen voi aiheuttaa halkeilua. Suosittelemme kokeilemaan yhteensopivuutta maalin kanssa ennen käyttöä.

PUHDISTUS

Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä. Kädet voidaan pestä vedellä ja saippualla.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivuiltamme.

SERTIFIOINNIT

– Ranskan VOC-luokitus A+

Kaikki tämän asiakirjan sekä muiden julkaisujemme sisältämät tiedot (sähköiset julkaisut mukaan lukien) perustuvat tämänhetkiseen tietämyksemme ja kokemuksemme ja ovat yksinoikeudella Bostikin omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkisuuteen tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat viitteellisiä, eivät kaiken kattavia. Bostik ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan toimituksellisista virheistä, puutteellisuudesta ja/tai muista virheistä. Tämä kattaa, näihin rajoittumatta, puutteet ja/tai virheet, jotka johtuvat teknisistä muutoksista tai tutkimuksista, jotka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisupäivän ja tuotteen hankintapäivän välisenä aikana. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tai tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan tiedot sekä muiden tuotteeseen liittyvien asiakirjojen tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Koska emme voi vaikuttaa siihen, miten tuotetta käytetään, ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikaisiin tapahtumiin, emme ota vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikissa toimituksissa noudatetaan yksinomaisesti yleisiä ehtojamme, jotka on ilmoitettu Hollannin kauppakamarille.

BOSTIKIN ASIAKASTUKI

Asiakastuki verkossa
Bostik.fi

Asiakaspalvelu
+358 10 843 88 00



Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Puh. +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.fi