

# FIX A570 MULTI TACK

## KIINNITYSLIIMA

### EDUT/OMINAISUUDET

- ✓ Antaa teippivaikutuksen
- ✓ Telattava liima
- ✓ Helpottaa lattianpäällysteen vaihtoa ja kierrätystä
- ✓ Hyvä ympäristövalinta, M1 ja EC1 Plus



### KÄYTTÖALUE

#### TUOTEKUVAUS

FIX A570 on Vesipohjainen kiinnityслиima. Helpottaa lattianpäällysteen vaihtoa ja kierrätystä. Ympäristöystävällinen alhaisilla päästöarvoilla, täyttää vaatimustasot EC1 Plus sekä M1.

#### KÄYTTÖ

Tekstiililaattojen asennukseen huokoisille ja tiiviille alustoille sisätiloissa. Sopiva lattialämmitykselle ja selviää toimistotuolin pyörien kestopestistä. Erinomainen konttoritiloihin.

#### Suosittelut materiaalit:

- ✓ Tekstiililaatat
- ✓ PVC-laatat
- ✓ Kuviokohdistetut tekstiilimatot huopataustalla



### TUOTETIEDOT

TUOTENRO	PAKKAUS	KOKO	EAN
30620217	10 L	10 KG	7311020081102

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

Väri	Valkoinen
Tiheys	1,0 kg/litra
Sideaine	Akrylaattityyppinen polymeeridispersio
Asennusaika*	Normaali huokoinen alusta: 45–60 min Tiivis alusta: 1,5–4 h
Avoin aika*	Pysyvä tahmea kalvo (pölyttömissä olosuhteissa)
Kävelynkestävä	Kuormitettavissa välittömästi, täysi lujuus 24 tunnin jälkeen
Kovettumisaika	30–120 minuuttia
Liiman riittoisuus	6–12 m <sup>2</sup> /l
Työolosuhteet	Lämpötila vähintään +15 °C. Parhaat tulokset saavutetaan noin 20 °C:ssa ja noin 60 %:n suhteellisessa kosteudessa

\* Arvot on mitattu +23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa normaalista huokoisella alustalla. Alustasta ja lämpötilasta riippuen arvot voivat poiketa yllä olevasta



## LEVITYSOHJEET

### ALUSTAN VALMISTELU

Noudata ensisijaisesti maton valmistajan ohjeita. Alla olevat ohjeet ovat vain täydentäviä ohjeita itse liimausta varten. Alustan on oltava puhdas, tasainen, vahva, pölytön, liaton eikä siinä saa olla liimajäämiä tai vanhaa maalia. Mahdolliseen tasoitukseen suosittelemme tarkoitukseen sopivaa Bostikin lattiatasoitetta. Betonialustaan liimatessa kosteus ei saa ylittää RT-korteissa määriteltyjä enimmäisohjearvoja. Liiman, pinnoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C. Suhteellinen kosteus alustassa ei saa ylittää 85 % betonille ja 8–12 % lastulevyille. Ei-huokoiselle alustalle, kuten korkealaatuiselle betonille, suosittelemme vähintään 10 mm:n paksuista kerrosta Bostikin lattiatasoitetta. Käytä erityisen huokoiselle alustalle Bostik Primer 6000:aa.

### LEVITYSTAPA

**Huokoinen alusta:** Levitä liima telalla (noin 12 mm) ja anna kuivua n. 45–60 minuuttia. Asenna lattiamateriaali mahdollisimman pian, jotta pölyn kerääntymisen riski liimakalvon päälle vähenisi. Jos liimaa käytetään pysyvään liimaukseen, anna kuivua 5–10 minuuttia ennen lattiamateriaalin asennusta.

**Tiivis alusta:** Levitä liima telalla, ja anna kuivua n. 1,5–4 tuntia, kunnes liima ei enää tunnu märältä koskettaessa. Lado lattiamateriaali liimaan. Paina/hiero kaikki ilma pois lattiamateriaalin alta ja ole erityisen huolellinen reunoissa.

Parhaan tuloksen saat mattojyrällä. HUOM.! Noudata ensisijaisesti lattiamateriaalivalmistajan ohjeita.

### LATTIAMATERIAALIN VAIHTO

Nosta varovasti lattialaatat/lattiamateriaali ylös aloittamalla kulmasta ja työskentelemällä keskustaa kohti. Liimajäämät voidaan ottaa pois lakkabensiinillä.

## KÄYTTÖ

6–12 m<sup>2</sup>/l alustasta ja levitystavasta riippuen. Levitetään telalla.

### VARASTOINTIAIKA

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa pakkauksessa +10–20 °C:ssa. Ei saa jäättyä.

### PUHDISTUS

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti tai lakkabensiinillä.

### TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyydettäessä. Ota pakkaus tai etiketti mukaan, jos sinun täytyy hakeutua lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos liimaa pääsee kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele välittömästi vedellä. Pese saippualla ja vedellä, jos liimaa pääsee kosketuksiin ihon kanssa. [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

### VASTUU

Vastuuvapautuslauseke: Tarkastelemme tekniset tiedot, kuten vastuumme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää ja saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIK ASIAKASPALVELU

[info.fi@bostik.com](mailto:info.fi@bostik.com)  
[www.bostik.fi](http://www.bostik.fi)

