FOILTAC 1C

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2023-05-09

TUOTEKUVAUS

Foiltac 1C on 1-komponenttinen sementtipohjainen asennusliima. Tarkoitettu Bostikin vesieristekalvojen, vesieristenauhojen, sisä- ja ulkonurkkien sekä putkimansettien asennukseen. Tuote on itsestään kovettuva (kemiallisesti kuivuva) asennusliima.

KÄTTÖALUE

Foiltac 1C:tä käytetään Bostikin vesieristekalvojen asennukseen märkätilojen levyrakenteissa ja mineraalialustoilla. Sitä voidaan käyttää myös vesieristenauhan asennuksessa, limitykseen vesieristekalvojen, putkimansettien ja sisä- ja ulkonurkkien asennuksessa.

TYÖOHJE

Puhdistus: Huolehdi, että alustan pintakestävyys on hyvä ja että siinä ei ole pölyä, likaa, maalia, liimajäänteitä, öljyä, rasvaa, vahaa, jne. Irto- ja lietekerrokset (betonikalvo) poistetaan mekaanisesti. Alustan tulee olla vähintään +15 ºC. Esikäsittely: Alusta on aina esikäsiteltävä BOSTIK PRIMER 6000:lla (levyt: laimenna pohjustetta 10 % vedellä, ja mineraalialustoilla pohjustetta laimennetaan 1 osa pohjustetta ja 3 osaa vettä.) Voimakkaasti imevät alustat voivat tarvita uusintakäsittelyä pohjusteella. Anna kuivua! Sekoitus: Pakkauksen sisältö (10 kg) sekoitetaan 4,3 litraan puhdasta, kylmää vettä. Sekoita voimakkaasti (vähint. 2 min) vispiläporakoneella, kunnes massa on tasainen ja helposti juokseva ilman paakkuja. Massan lämpötilan tulee olla +10... +20 ºC. Käyttöaika astiassa n. 3-4 tuntia ja avoin aika alustalle levitettynä n. 10 minuuttia. Sekoitussuhde tilavuuden mukaan: 1,9 litraa jauhetta 1,0 litraan vettä. Levitys: Sekoitettu Foiltac 1C telataan alustaan tai vedetään hammastetulla lastalla (3 mm). Rullaa auki ja asenna yksi vuota kerrallaan, muuten on vaarana, että liiman pinta kuivuu. On tärkeää levittää telalla oikea määrä. Mittapuuna voidaan pitää sitä, että liima muodostaa pintakuvion, joka sitten painuu tasaiseksi, kun vesieristekalvo asennetaan muovilastalla. Työskentele keskeltä reunoille päin ja paina ylimääräinen liima pois. Irrota silloin tällöin kalvoa, jotta näet, että siinä on oikea liimamäärä. Kulutus: 0,6 kg/m2

TYÖSUOJELU

Tuote sisältää sementtiä ja se on ärsyttävää. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

TEKNISIÄ TIETOJA

OMINAISUUDET ENNEN LEVITYSTÄ	
Materiaalityyppi	Sementtipohjainen, sisältää lisäaineita
Väri	Valkoinen
Tiheys	1,3 kg/litra
Kovettumisaika	N. 8 tuntia +20 C:ssa
Materiaalin kulutus	0,6 kg/ m3
Käyttölämpötila	Levityslämpötila +15...+25 °C
Puhdistus	Puhdista kädet ja työkalut välittömästi haalealla vedellä
Varastointiaika	6 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa +20 oC:n lämpötilassa ja kuivassa varastossa

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.