



# BOSTIK

## H565

### GLASS'N'SEAL MULTI

SUURIMODUULINEN HYBRIDITIIVIESTE LASITUKSIIN JA MUIHIN  
KÄYTTÖKOHTEISIIN

2024-01-26

#### TEKNINEN TUOTELEHTI

##### EJDUT

- Neutraalisti kovettava
- Lähes hajuton
- Täydellinen tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustetta
- Hyvä UV-säteilyn ja sään kestävyys
- Voidaan maalata vesiohenteisilla maaleilla

##### TUOTEKUVAUS

**BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI** on monikäyttöinen suurimoduulinen hybridisaumatiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

##### KÄYTTÖALUE

**BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI** on kehitetty saumojen tiivistykseen kestävästi lasitus- ja julkisivukohteissa.

##### TYÖOHJE

Sauma, jonka mittasuhteet ovat oikeat, pystyy absorboimaan liikkeitä rakennusmateriaalien välissä. Sauman syvyyden on oltava oikeassa suhteessa sauman leveyteen. Pääsääntöisesti sauman syvyyden tulisi olla suhteessa 1:1 sauman leveyteen, kun sauman leveys on enintään 10 mm, ja syvyyden ja leveyden vähintään 5 mm. Jos sauman leveys on yli 10 mm, sopiva syvyys on leveys jaettuna 3:lla plus 6 mm.



##### TEKNISET TIEDOT

Kimmokerroin, 100 % venymä	DIN 53504 S2	0,27 N/mm <sup>2</sup>
Levitysnopeus	@ Ø3 mm/6,3 bar	100 g/min
Käyttölämpötila		+5 °C - +40 °C
Pohja		Hybridi
Kovettumisaika	@ +23°C/50% RH	3 mm / 24 tuntia
Tiheys	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Virtaus	ISO 7390	< 2 mm
Sauman liikkuvuus		15 %
Shore A -kovuus	DIN 53505 / ISO 868	40
Kalvon muodostus	DBTM 10.00	30 minuuttia, +23 °C / 50 %

*Nämä ovat tyypillisiä arvoja ja voivat vaihdella +/-3 %*

##### RAJOITUKSE

- Ei soveltu seuraaville alustoille: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi
- Ei soveltu luonnonkiville tai peileihin
- Ei soveltu käyttöön kloridien kanssa (uima-altaisiin)

## PINNAN VALMISTELU JA VIIMEISTELY

Levityslämpötila +5 °C – +40 °C (ympäristö ja alustat). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, pölytön ja rasvaton. **BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI** tarttuu täydellisesti useimpiin ei-huokosiin alustoihin ilman pohjustetta. Huukoiset alustat on esikäsiteltävä **BOSTIK PRIMER 5075** -pohjusteella. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen käyttöä. Tasoita sauma **BOSTIK T500 FINISHING SOAP** -saippuan kanssa.

## MAALATTAVUUS

**BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI** är övermålningsbar med vattenbaserade färger när fogen torkat. Vi rekommenderar att du testar att produkten är kompatibel med färgen innan du använder den.

## PUHDISTUS

Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä. Kädet voidaan puhdistaa ja/tai vedellä ja saippualla.

## VÄRI(T)

- Valkoinen

## SÄILYVYYS

Säilyy avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, +5°C and +25°C, lämpötilassa enintään 18 kuukautta valmistuspäivästä kuivassa paikassa varastoituna.

## TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivuilta.

## SERTIFIOINNIT

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- A+ French VOC Regulation

Kaikki tämän asiakirjan sekä muiden julkaisujemme sisältämät tiedot (sähköiset julkaisut mukaan lukien) perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja kokemukseemme ja ovat yksinoikeudella Bostikin omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkisuuteen tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat viitteellisiä, eivät kaiken kattavia. Bostik ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan toimituksellisista virheistä, puutteellisuudesta ja/tai muista virheistä. Tämä kattaa, näihin rajoittumatta, puutteet ja/tai virheet, jotka johtuvat teknisistä muutoksista tai tutkimuksista, jotka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisupäivän ja tuotteen hankintapäivän välisenä aikana. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatuun tuotteen (tai tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan tiedot sekä muiden tuotteeseen liittyvien asiakirjojen tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Koska emme voi vaikuttaa siihen, miten tuotetta käytetään, ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikaisiin tapahtumiin, emme ota vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikissa toimituksissa noudatetaan yksinomaisesti yleisiä ehtojamme, jotka on ilmoitettu Hollannin kauppakamarille.

### Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09  
Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00  
[www.bostik.fi](http://www.bostik.fi)

## BOSTIK ASIAKASTUKI

Asiakastuki verkossa  
[Bostik.fi](http://Bostik.fi)

Asiakaspalvelu  
+358 10 843 88 00



