



BOSTIK

H985

SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD

AINUTLAATUINEN MATALAPÄÄSTÖINEN HYBRIDITIIVISTEMASSA

2023-02-27

TUOTESELOSTE

EDUT

- Ei sisällä isosyanaatteja, liuotinaiteita, ftalaatteja tai silikonia
- Kestävä ja pysyvästi joustava
- Kutistumaton ja kovettuu ilman kuplia
- Korkea murtovenymä ja joustavuus
- Korkea UV-säteilyn-, sään- ja vedenkestävyys
- Pällemaalattava
- Tarttuu täydellisesti useimpiin, jopa kosteisiin, pintoihin ilman pohjustetta



TUOTEKUVAUS

BOSTIK H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD on ainutlaatuinen tiivistemassa, joka ei sisällä ftalaatteja, tinaa tai liuotinaiteita. Alhainen taivutusvastus rakennusaumoihin ja laajeneviin saumoihin.

KÄYTTÖALUE

BOSTIK H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD on erityisesti kehitetty yleistiivisteaine rakenne- ja liikuntasaumoihin sekä lattialiitoksiin/kävelyteille, joissa vaaditaan äärimmäisen alhaisia päästöjä.

TYÖOHJE

Saumat, jonka mittasuhteet ovat oikeat, pystyy absorboimaan liikkeitä rakennusmateriaalien välissä. Sauman syvyyden on oltava oikeassa suhteessa sauman leveyteen. Pääsääntöisesti on että sauman leveyden ja syvyyden välisen suhteen tulisi olla 1:1 leveydellä 10 mm ja vähintään 5 mm syvyydessä tai leveydessä. Jos sauman leveys on yli 10 mm, syvyyden on oltava yhtä suuri kuin leveys jaettuna 3 plus 6 mm.

TEKNISET TIEDOT

100% elastisuusmoduuli	ISO 8339	0,60 N/mm ²
Levitysnopeus		100-200 g/min
Käyttölämpötila		+5°C - +40°C
Pohja		Hybridi
Kovettumisaika	@ +23°C / 50% suht. kost.	2 mm / 24 tuntia
Tiheys	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Murtovenymä	ISO 8339	850%
Virtaus	ISO 7390	< 2 mm
Pakkasenkestävyys kuljetuksen aikana		Enintään -15°C
Sauman liikkuvuus		25%
Shore A -kovuus	DIN 53505	28
Kalvon muodostus	DBTM 10,00	30 minuuttia @ +23°C / 50% suht. kost.
Lämmönkestävyys		-30°C - +70°C
Vetolujuus	DIN 53504	1,40 N/mm ²

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/- 3 %

RAJOITUKSET

- Ei soveltu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi
- Ei soveltu luonnonkivelle ja peileihin
- Ei soveltu luonnonkiville ja kloridille (uima-altaat)
- Ei soveltu jatkuvaan kosketukseen veden kanssa

PINNAN VALMISTELUT JA VIIMEISTELYT

Käyttölämpötila +5°C – +40°C (ympäristön ja alustasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, kuiva ja pölytön ja rasvaton. Puhdista alustat. **BOSTIK H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** tarttuu täydellisesti useimpiin ei-huokoisiin alustoihin ilman pohjustetta. Huokoiset alustat on esikäsiteltävä **BOSTIK PRIMER 5075**. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen käyttöä. Tasoita sauma käyttäen **BOSTIK T500 FINISHING SOAP**.

MAALATTAVUUS

BOSTIK H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD on päällemaalattava useimmilla vesipohjaisilla ja 2-komponenttisilla maaleilla. Synteettisten maalien kuivuminen voi kestää kauemmin. Suosittelemme kokeilemaan yhteensopivuutta maalin kanssa ennen käyttöä. Jos **BOSTIK H985 SEAL'N'FLEX WEATHER SHIELD** päälle maalataan (ei välttämätöntä), suosittelemme hiomaan saumausaineen ja liitospinnat kevyesti Scotch-Britellä ennen käyttöä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että odotat muutaman päivän ennen sauman päällemaalausta.

PUHDISTUS

Kovettumattomat materiaalit ja työkalut voi puhdistaa **BOSTIK CLEANER**. Kovettuneen aineksen voi poistaa ainoastaan mekaanisesti. Kädet voi puhdistaa Bostik Wipes puhdistuspyyhkeillä.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivustoilta.

SERTIFIOINNIT

- Ecodecode EC1 Plus
- M1
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali-)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentyviä. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan (toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatuun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09

Helsingborg

Tel: +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.fi

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
www.bostik.fi

Smart help
+358 (0)10 843 88 00

